

炭黑 色素炭黑 炭黑n330 330色素炭黑

产品名称	炭黑 色素炭黑 炭黑n330 330色素炭黑
公司名称	河南辉腾化工产品销售有限公司
价格	面议
规格参数	型号:N330 种类/用途:色素碳黑 品牌:山西恒信
公司地址	郑州市中原区前进路80号院5号楼1层附35号
联系电话	15838336635

产品详情

我们的炭黑产品均按照gb / t3778-2003国标生产，并经过iso9001：2000国际质量体系认证和sgs环保检测，质量绝对有保证！我厂生产的炭黑产品广泛的应用于色母粒、油墨、色浆、塑料、发泡、地膜、电缆料、电池、半导体元件、塑胶、橡胶、化纤、建材等行业中。产品质量稳定可靠，具有高黑度，着色力强，易分散，流动性好，耐高温等卓越品质。我公司的炭黑产品畅销世界各地，深受各地客户好评！

20kg袋装。

检验项目	单位	指标	实测值
加热减量	%	2.5	1.5
ph值	%	7.0 ~ 10.5	8.0
200目筛取物	%	0.02	0.01
拉伸强度	mpa	18.0	18.5
折断伸长率	%	500	585.0
300%定伸应力	mpa	5.5	5.8
dbp吸收值	m/g	0.7	0.8

产品应用于：轮胎，橡胶，硅胶，塑胶塑料，砂轮，鞋材，皮革，石棉瓦消泡，电线电缆,颜料，印刷，油漆，油墨，色母粒，涂料等行业。本公司产品质量有保证，价格实惠，绝对能够满足各个行业不同的需求。

指标项目	产品名称：n330	产品性能
吸碘值g/kg	82 ± 7	n330是应用最为广泛的高耐磨型炭黑，本品的耐磨性能比中超耐磨系列炭黑稍差，但优于槽法炭黑。用于轮胎胎面、帘布胶、胎侧及各种橡胶工业制品。本品是一种补强性能良好的炭黑，能赋予胶料较好的强伸性能、抗撕裂性能、耐磨性和弹性。使用本品的乘用车胎的滚动损失(滞后损失)在n300系列炭黑中仅大于n351，比其他品种都小，在胶料中分散和压出性能亦较好，适用于各种合成橡胶和天然橡胶。
dbp吸收值10 ⁻⁵ m ³ /kg	102 ± 7	
压缩dbp吸收值10 ⁻⁵ mkg	80 ~ 96	
ctab吸附比表面10 ³ m ² /kg	73 ~ 91	
stsa 10 ³ m ² /kg	75 ± 9	
氮吸附比表面积10 ³ m ² /kg	71 ~ 85	
着色强度%	96 ~ 112	
倾注密度 kg/m ³	380 ± 40	
加热减量%	2.5	
灰分%	0.7	
细粉含量	10	
45筛余物%	0.100	
150筛余物%	0.02	
500筛余物%	0.001	
杂质	无	
300定伸应力mpa	-0.9 ± 1.6	
指标项目	产品名称：n550	
吸碘值g/kg	43 ± 6	又称快压出炉黑。其粒子表面光滑、结构高，在软质炭黑中，其补强能力最高。用于轮胎帘布层、胎侧、内胎及压出压延制品胶料中。
dbp吸收值10 ⁻⁵ m ³ /kg	121 ± 7	
压缩dbp吸收值10 ⁻⁵ mkg	77 ~ 93	
ctab吸附比表面10 ³ m ² /kg	35 ~ 49	
stsa 10 ³ m ² /kg	39 ± 9	
氮吸附比表面积10 ³ m ² /kg	34 ~ 46	
着色强度%	——	
倾注密度 kg/m ³	360 ± 40	
加热减量%	1.5	
灰分%	0.7	
细粉含量	10	
45筛余物%	0.001	
150筛余物%	0.02	
500筛余物%	0.1	
杂质	无	
300定伸应力mpa	-0.9 ± 1.6	

本产品的型号是N330，种类/用途是色素碳黑，品牌是山西恒信，应用推荐是塑料，CAS是54445-5885，执行标准是GB/43444664