支持混批西班牙艺巴萨CTP版 提高版材的印刷寿命

产品名称	支持混批西班牙艺巴萨CTP版 提高版材的印刷寿命
公司名称	东莞市天宇印刷器材有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 版材:ctp版 编号:TY-020
公司地址	中国 广东 东莞市 环城东路庆峰花园二期17-18号
联系电话	86-076923604690 13794943636

产品详情

.....

温馨提示：产品价格、属性、图片以及运费仅供参考，详情请来电咨询，

如不咨询，恕不发货！

规格：

常规：0.15 / 0.20 / 0.30 / 0.40 mm定制：0.24mm

涂层和曝光：

涂层颜色：蓝色。

显影后颜色对比度：高。

白光或 uv 光下暴露 2 小时，性能无改变。

感光波长：800-850nm。

适用于内鼓式，外鼓式或平台式热敏制版机。

曝光能量：约140 mj/cm2。

网点还原性：0.5% - 99% @450 l.p.i。

分辨率：最高可达3200dpi，可用于调频网。

显影性能：

使用显影剂 ipagsa ip-t9 于热敏版冲版机

显影温度 ：23 °C ±1 °C。

显影时间 ：浸泡30 ±5 秒。

补充液　：使用显影剂ipagsa ip-t9 或补充液r-t9。

补加量　：120 ml/m2　50ml/m2。

静态补充 ：100 ml/h　40ml/h。

睡眠补充 ：100 ml/h　40ml/h。

保护胶：

应用保护胶m-503 作为短期存放。

应用保护胶f-520 作为长期存放。

烤版（加固印版图文部分）应用保护胶t-511。

修版：

使用修版膏 kr-578 或艺巴萨大号，中号，小号修版笔。

应用在需要更正的区域涂抹，涂抹后放置 20-30 秒，然后用大量的水冲洗干净。

烤版：

通过烤版加固板材图文区域，提高版材的印刷寿命。

在烘烤前应用保护胶 t-511 以保护版材。

烘烤条件：　热循环烘箱： 230°C　4 - 5分钟。

　　运动式烘箱： 255°C　2 - 3分钟。

印刷：

可以使用洁版剂a561进行版面清洁。

避免过频使用洁版剂，其成分可能损坏材板涂层，以致降低印刷量。

润版液添加剂 ipagsa fount ph适用于所有的单张纸印刷和卷筒纸印刷。

推荐 ph 范围：4.8 - 5.2。

推荐电导率范围： 800 - 1.500 ms。

注意：产品的使用效果会因应用条件的不同而有所变化

本产品的加工定制是是，版材是ctp版，编号是TY-020