

力邦彩色自流平水泥 力邦

产品名称	力邦彩色自流平水泥 力邦
公司名称	上海庆喜装饰材料经营部
价格	面议
规格参数	品牌:力邦 三氧化硫含量:1 氧化镁含量:1(%)
公司地址	上海市闵行区七宝镇九星村古龙路甲2幢2-4号
联系电话	54145219 18964330566

产品详情

详细介绍：

具有良好的流动性能和自动精找平能力

快速凝结，短时间即可行走

极佳的耐磨性能和机械强度

对基层具有更强的附着力

低气味，无醛素配方

低收缩性，防止开裂

可手工或机器施工

多种颜色可供选择

适用范围：

朴实自然的室内耐磨地面，比如商店的中央广场和走廊、大型购物中心及承受步行或是轻型

叉车的轻型工业地面。多样的颜色设计师提供更多的参考。有特殊使用要求的地面要进行表

面处理和地面保护。

注：颜色可能会受基层和施工程序的影响（具体见施工说明）。由于本产品的主要原料是矿物水泥和砂，实际的颜色会因不同的生产批号而与标准色略有不同，并且不会象有机颜料那样均匀鲜

艳，同时表面颜色还会受湿度的影响有一定深浅变化。但这正是其独特的朴实自然风格。

基层处理：

自流平xd-368主要以混凝土为基层。基层的抗拉拔强度至少是1.5兆帕。新浇筑混凝土的收缩必须已经完成，否则会导致裂缝。被填塞伸缩缝应该剔开。自流平不能填塞伸缩缝或是施工缝。对于叠合结构，应检查上层与下层混凝土的粘结强度。

基层必须清洁无杂物，平整坚实，干燥，无裂缝。如基层表面有缺陷，必须对基层表面进行机械处理（刷洗、打磨或喷丸）。根据基层类型和施工现场实际情况选用恰当的力邦界面剂进行基层处理。

地面误差：通常，在泵送施工前，应该测量地面并作出标记，以便确保施工后的地面平整度。为确保地面精度，基层需要满足标准要求，通常可以用两米长的水平靠尺进行检测。否则，应用自流平基层材料进行修补。

使用方法：

将5.25-5.5升水倒入清洁容器中，然后加入一包（25kg）自流平粉料，用电动搅拌器搅拌至均匀无结块。不可过量加水。将混合浆料倒在涂完界面剂的基层表面，用镟刀或自流平刮齿刮涂均匀，然后用放气辊放气和提高流动性，改进表面效果。温度和湿度等因素对干燥时间具有明显的影响。

泵送作业时，尽量减少两次浇筑的材料间的间隙，以使其能够融合在一起，保证表面平整。施工时，用齿状的抹子轻轻刮表面，以减少气泡，同时辅助找平。施工作业面的宽度决定于输送泵的工作能力和厚度。施工段可以采用力邦科技公司的分隔带。在安装分隔带前应放线定位。拿走分割带后应保护好已经硬化的边界，避免新作的材料流到已硬化的表面上。半硬化的材料具有可塑性，因此在完全硬化前可对其进行修理。完全硬化后，只能采用打磨机械进行修理。

特殊部位处理：在自流平地面可以行走的时候，可以在混凝土结构的伸缩缝处用切割机切出3mm的伸缩缝，此伸缩缝应采用具有弹性的结构填缝胶填充。

自流平表面处理和地面保护

自流平xd-368的水泥基特性决定其表面存在微孔，容易受灰尘和液体的污染。因此推荐采用适当的表面处理和地面保护。具体的表面处理和地面保护详见说明书。

技术参数：cslm s c30 f7jc/t985-2005

颜色：白色、灰色、深灰色、红色、绿色、黄色等多种颜色

形态：固体粉末

密度：1.2公斤/升

配水比：5.5升水：25公斤粉料

用量：1.7公斤/平方米/1毫米厚

工作时间：20-30分钟 可上人时间：4-5小时

施工温度：地表温度不能低于10

抗压强度： 30mpa (28天)

抗折强度： 9mpa (28天)

耐磨性: <0.5

收缩性：<0.1%

包装：25公斤纸袋

以上数据在20℃，相对湿度55%条件下获得。

注意事项：

- 1、本品在凉爽干燥条件下未开封的原包装内可存放6个月。
- 2、多层施工，中间层在干燥24小时后，也要涂刷力邦界面剂

健康及安全

本产品不含有对人体有害的物质，无辐射，无有害挥发。因为含有水泥，遇水后为碱性，可能会刺激皮肤。本产品不能食用。不含干酪素，对人体无害。

本公司产品具有高度稳定性及优质保证,但由于个别施工环境及选用物料的差异,特此建议于施工前进行实地测试,以确保可靠性。如有疑问，请致电您就近的本公司分支机构或有本公司正式授权的代理商。

附注：本公司可以根据客户的需要制成不同颜色的彩色自流平

本产品的品牌是力邦，三氧化硫含量是1，氧化镁含量是1（%），水泥细度是1（%），烧失量是1（%），产地是上海，出厂标准是P.O32.5，品种是特种水泥，主要成分是水泥，强度等级是62.5，初凝时间是10（h），终凝时间是100（h），标准稠度水量是1（%），抗压强度是30（MPa），安定性是优，抗硫酸盐性是中抗硫酸盐性，水化热是低热，颜色是彩色水泥，规格是25公斤/袋