

52.5硅酸盐水泥、P.O52.5级水泥-袋

产品名称	52.5硅酸盐水泥、P.O52.5级水泥-袋
公司名称	郑州市三禾新材料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:建筑 三氧化硫含量:2.65 氧化镁含量:2.16(%)
公司地址	郑州市上街区亚星新村6号楼7号
联系电话	15137128093 13384015233

产品详情

p.o52.5级水泥主要技术指标和性能说明

(1) 细度：指水泥颗粒的粗细程度。以0.08方孔筛筛余表示，国家标准要求 10%，水泥细度一般控制在 1.0%，颗粒较细，水泥硬化快，早期强度较高。

(2) 凝结时间：水泥加水搅拌到开始凝结所需的时间称初凝时间。从加水搅拌到凝结完成所需的时间称终凝时间。gb 175-2007规定普通硅酸盐水泥初凝时间不迟于45分钟，终凝时间不迟于10小时。我公司水泥的初凝时间一般为1.5~2.5小时，终凝时间为2.5~3.5小时，并可以根据工程施工需要调整凝结时间，满足工程要求。

(3) 强度：gb 175-2007规定52.5等级普通硅酸盐水泥的3天抗压强度 23.0mpa，28天抗压强度 52.5mpa，我公司水泥强度远远高于国家标准规定，po52.5水泥3天抗压强度 29.0mpa，28天抗压强度 57.0mpa，且强度稳定，有利于稳定混凝土配比。

(4) 体积安定性：通过对水泥生产过程严格控制，确保出厂水泥体积安定性合格率100%，

(5) 熟料中c3a含量：由于熟料中c3a含量过高，水泥水化过程中水化热较高，且容易产生干缩裂纹，混凝土耐久性较差。我公司水泥熟料c3a含量一般在6.5~7.5%，有利于混凝土的耐久性。

(6) 我公司生产p.o52.5水泥采用液态助磨剂，cl-含量小于0.035%，有利于提高钢筋混凝土的耐久性。

订购说明

本产品的品牌是建筑，三氧化硫含量是2.65，氧化镁含量是2.16（%），水泥细度是40（%），烧失量是1.8（%），产地是河南，出厂标准是P.S52.5，品种是通用水泥，主要成分是硅酸盐，强度等级是52.5，初凝时间是0.5（h），终凝时间是3（h），标准稠度水量是80（%），抗压强度是57（MPa），抗硫酸盐性是中抗硫酸盐性，水化热是高热，颜色是灰色水泥，规格是52.5