

# 做橡胶制品用35升翻转式密炼机

产品名称	做橡胶制品用35升翻转式密炼机
公司名称	振德隆机械(昆山)有限公司
价格	185000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:振德隆 类型:密闭式混炼机
公司地址	花桥镇象蚌泾路28号2号房(注册地址)
联系电话	0186-26186560 18626186560

## 产品详情

振德隆机械(昆山)有限公司是一家专业生产密炼机,开炼机,橡胶冷片机,造粒挤出机,熔接机,橡胶出片机,eva开片机,斜剖机,切胶机等橡塑机械的企业,

广泛应用于橡胶,塑胶等行业,有着一批专门服务于橡塑行业的业内精英,为你提供的品质和服务是我们始终不变的追求,期待与你的合作。

公司位于江苏苏州昆山市花桥镇,欢迎新老客户来厂参观指导、洽谈合作。

密炼机适用产品: 橡(硅)胶制品:各种橡皮圈、橡皮管、黏性胶带、橡皮带、防震橡胶、橡胶滚轮、橡胶海绵、轮胎、橡胶鞋底、油封、

硅橡胶杂件等橡胶制品. 化学工业原料和塑胶制品:各种电缆料、色母料及碳化物高填充、eva、pvc、低烟无卤料阻燃料、tpr、电缆热缩

管、钙化物高填充,橡塑共混料等等化工原料之高分散混炼和塑化.

本产品的加工定制是是,品牌是振德隆,类型是密闭式混炼机,型号是35,工作容积是35(l),螺杆转速是38/29(r/min),生产能力是150(kg/h),别名是捏炼机,

适用范围是橡胶制品,螺杆直径是2500(mm),主电动机功率是55(kw),外形尺寸是3200\*200\*2800(m),重量是7000(kg),规格是xm-35,翻转电机是1.5kw

密炼机混炼过程中,胶温不断上升,一般是在规定的上限温度到达之时结束混炼.混炼温度较低时,胶料的粘度较大,配合剂的浸润性和分散性差,设备负荷大,但剪切力也大,这对于低硬度胶料的混炼是有利的。

而温度过高时，胶料变软，虽有利于粉剂与生胶的混合，但因剪切作用降低会不利于粉状团体的分散，而且给排料后的下片操作带来困难。

对于不同配方胶料混炼温度的设定通常取决于生胶或胶料的特性（如门尼粘度和硬度等），以及配方的特性（如填料粒径、硫化体系等）。

与排胶温度一样，密炼机混炼乙丙橡胶的起始温度对加速起步及混合分散也很重要。

70度开始混炼的分散效果比50度的效果好。高填充混炼需要更高的混炼温度，特别是大密炼机。油料经预热后再加入也有利于扩散和分散。

### 混炼时间

操作中延长混炼时间虽能改善配合剂的分散，但时间过长也容易造成胶料过炼，或温度过高而焦烧。

### 转子速度

较低的转子速度适用于混炼热敏性胶料，或当混入、分散过程中出现严重问题而延长混炼时间的情况。对高门尼粘度或高硬度的乙丙胶的混炼，一般采用低转速。