

WD-40 万能防锈润滑剂 美国原装wd-40 除锈剂wd-40

| | |
|------|---|
| 产品名称 | WD-40 万能防锈润滑剂 美国原装wd-40 除锈剂wd-40 |
| 公司名称 | 中山市康顿精细化工有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 建议零售价: ¥ 40.00 产品规格:WD-40万能除锈润滑剂 执行标准:MILSPEC-23411 |
| 公司地址 | 中山市小榄镇工业大道南西祥路36号 |
| 联系电话 | 0760-87859185 13527188263 |

产品详情

原装正品wd-40万能防锈润滑剂，现货供应350ml瓶装

wd-40是金属制品的万能保养剂，集合防锈，除湿，解锈，润滑，清洁，电导六大功能，同时发挥作用，保护各种设备。使您的工作得心应手。

wd-40本身是一种高度绝缘体，绝缘强度为12000伏特。但是能够消除电气设备接点上因氧化而引起的皮膜或杂质，促使电流顺畅，电压稳定。

本品属易燃品，请勿暴露于50 ° c以上的环境中，勿接触火源，请勿让儿童接触。

以下部分为技术资料

wd-40基本特征

物理性能wd-40品质完全符合美军检验合格 mil spec c-23411外表：透明或略带白色絮状物颜色
：淡琥珀色气味：清淡怡人比重：0.800 ± 0.020(在25)黏度：27.5 ± 1.0秒(zahn黏度杯#1,在25)闪燃点
：43 (最低点)不挥发百分比：占重量22%(最低点)挥发百分比：占重量78%(最高点)凝固点
：-73 低温稳定性：极佳不凝结涂布面积：14~24m²/l沸点(最初)：149 厚度
：0.0025~0.0076mm工作温度范围：-45 ~149

防锈、防蚀实验暴露湿度(jan-h-792)：1000小时内不生锈盐雾(fed std 151)：50小时内不生锈盐雾(fed std 151)
：100小时后生锈

实际暴露试验使用 wd-40 的防锈时间将依物件实际防护情况而定：1.室内或室外且完全覆盖者一年以上2.室外且表面有覆盖者6个月至1年3.一般性的暴露（无覆盖者）30至60天4.过度暴露（在湿气和盐份较重的沿海地区）15至30天如需延长防护时间可于防护期满前再喷一次即可。

润滑试验动力摩擦系数

| 轴承压力 | 系数 | 测试 |
|-----------|-------|-----------|
| 1000kpa | 0.112 | 使用蓝色氧化膜 |
| 5000kpa | 0.113 | 保护，热处理并以 |
| 10,000kpa | 0.121 | wd-40润滑过之 |
| 15,000kpa | 0.131 | 4340不锈钢测试 |
| 20,000kpa | 0.138 | |
| 30,000kpa | 0.146 | |

绝缘试验按照美国材料学会astm-d877 试验法，绝缘强度为12,000伏特/2.5mm。依照修正的astm-b182测定电阻稳定性

本产品的建议零售价是¥ 40.00，产品规格是WD-40万能除锈润滑剂，执行标准是MILSPEC-23411，主要用途是防锈，除湿，润滑，绝缘，类别是防锈喷剂