

丁基橡胶1751优级品 副牌 质量可靠价格合理

产品名称	丁基橡胶1751优级品 副牌 质量可靠价格合理
公司名称	济南盈动化工有限公司
价格	面议
规格参数	型号:1751 卤化类型:普通 厂家(产地):燕山
公司地址	济南市历城区华山西路8号晨光大厦722室
联系电话	15866747717

产品详情

丁基橡胶物理特性及牌号：

丁基橡胶是由异丁烯和少量异戊二烯共聚而成的合成橡胶，简称iir，黏均相对分子质量（35-45）104。相对密度（17 / 4 ）0.92、（27 / 4 ）0.91，折射率1.5078-1.5081，玻璃化温度-69，比热容1.94 kJ/(kg.k)。异戊二烯链节仅占主链的0.6%-3.0%，因此丁基橡胶分子链的饱和度很高。丁基橡胶透气率低，气密性好，大约是nr的10倍，耐热老化性优良，硫化的丁基橡胶使用的温度可达150 -200。具有吸收振动及冲击能量特性，阻尼性能好。优良的抗撕裂性和电绝缘性能。良好的耐臭氧性和耐老化性，极佳的耐降解性。丁基橡胶的缺点是强度低，弹性小，粘合性差。

丁基橡胶的国产牌号有：燕山石化生产的iiri751优级品、iir1751合格品、iir1751f、iir1751h、iir1742、iir1758等副牌产品，浙江信汇生产的：iir532优级品、iir552合格品其中iir1751相当于德国301、俄罗斯1675n。

丁基橡胶的质量指标

项目	iir 1751	eb 165	eb 268	pb 301
门尼黏度	46 ~ 56	29 ~ 35	46 ~ 56	45 ~ 56
挥发分%	0.3	0.3	0.3	
灰分%	0.3			
相对密度		0.92	0.92	
黏均相对分子质量 104	56	35	45	
不饱和度%(mol)	1.5	1.2	1.5	1.8
拉伸强度mpa	16.2	17.2	16.4	15.2
扯断伸长率%	500	650	550	450

丁基橡胶常用生产厂：

轮胎厂、丁基内胎厂、医用丁基瓶塞厂、密封胶条厂、丁基胶囊厂、等

本产品的型号是1751，卤化类型是普通，厂家(产地)是燕山，用途是轮胎厂、丁基内胎厂、医用丁基瓶塞厂、密封胶条厂、丁基胶囊厂、等