

HF-3无溶剂型厚膜自流平地坪亚光面漆

产品名称	HF-3无溶剂型厚膜自流平地坪亚光面漆
公司名称	鞍山市卓越特种材料厂
价格	4500.00/吨
规格参数	类别:环氧自流平地坪漆 按溶剂类型分:油性漆 品牌:飞鹰
公司地址	鞍山市千山区判甲炉村(村委会东200米)
联系电话	0412-6487373 15842217818

产品详情

类别	环氧自流平地坪漆	按溶剂类型分	油性漆
品牌	飞鹰	颜色	各色
单件净重	2500 (g)	保质期	12 (个月)

hf-3无溶剂型厚膜自流平地坪亚光面漆

一、主要构成：

以特定液体环氧为基料，配一活性助剂及相对应的固化剂，双组分包装。

二、性能及用途：

无毒、无污染。火险底、无溶剂挥发、耐磨、耐化学药品性强，固含量100%一次施工干膜厚度可达1mm~3mm。对卫生环境或美化要求高的精密仪表仪器、食品、医药、化工、纺织等制造车间及对灰尘浓度要求严格的各种车间，尤其是医药行业能够满足gmp认证的要求。20t货车、叉车可正常通行。

三、技术指标：

项目		指标
干燥时间 (20)	表干 h	9
	完全固化 d	7 ~ 14
铅笔硬度h		2
耐磨性500g/1000r/mg		20
20%h ₂ so ₄ (20)		30天无变化
20%naoh (20)		40天无变化

四施工参考：

- 1、施工必备工具;手提式电动搅拌器、混合罐、水泥地面打磨机、锯齿刮板、排炮棍、高压无气喷涂机。
- 2、水泥基层地面要求：新水泥地面潮湿度要低于8%。新水泥地面的厚度必须 5cm，并且坚固不起砂。地面上不可有油迹、水迹、油漆、如有，施工前清理干净，环境湿度低于80%，环境温度15~20度，低于15度固化期延长。0度固化反映停止。混凝土地面的平整度，用3m的直尺和型尺偏差不超过5mm，地面坡度应小于2%。
- 3、用高功率吸尘器清理地面，涂刷封闭底漆，将a、b两组份按包装一对一混合均匀，熟化20~30分钟后，方可涂刷。每次混合数量应根据供方提供的涂料使用时限(胶凝时间)和施工进度确定。应少量多次，以免浪费。对地面上的裂缝、空洞，先用切割机将其切割成v字槽，然后刷上底漆，填上无溶剂的环氧砂浆，直到平整，待砂浆干燥后，用打磨机打磨，使地面平整，进一步对地面进行清理，吸尘，使地面干净无尘。
- 4、底漆涂刷24小时以后可涂刮面漆，用高功率吸尘器清理地面，涂刮面漆，将a、b两组份按包装一对一混合均匀。无溶剂涂料干燥、固化过程中不是靠溶剂的挥发，而完全依赖于自身的固化反应，其反应过程较快，且受温度影响较大，因此双组份混合后具有较短的使用期。熟化10~20分钟后，将混合均匀的涂料倒在封闭底漆基面上，迅速用锯齿刮板摊平，10分钟后用排炮棍消泡。

五、注意事项：

- 1、无溶剂涂料对温度非常敏感，应提前将无溶剂涂料存放于室内。
- 2、施工现场湿度应低于80%。
- 3、固化7~14天(夏短冬长)方可交付使用。
- 4、5度以下固化缓慢，0度停止固化。施工现场应注意保温。