

丙烯酸聚氨酯改性氯化橡胶是优良的重防腐涂装面漆。

产品名称	丙烯酸聚氨酯改性氯化橡胶是优良的重防腐涂装面漆。
公司名称	鞍山市卓越特种材料厂
价格	2400.00/吨
规格参数	类型:聚氨酯防腐涂料 用途:管道、船舶、电力设备、沿海钢铁设施 按溶剂类型分:油性漆
公司地址	鞍山市千山区判甲炉村(村委会东200米)
联系电话	0412-6487373 15842217818

产品详情

类型	聚氨酯防腐涂料	用途	管道、船舶、电力设备、沿海钢铁设施
按溶剂类型分	油性漆	品牌	飞鹰
颜色	灰、绿各色	单件净重	200 (g)
保质期	12 (个月)	干燥时间	表干0.5h
耐水性	优	包装规格	桶

丙烯酸聚氨酯改性氯化橡胶鞍山市卓越特种材料厂

组成：由丙烯酸、异氰酸酯加成物与活性合成树脂、氯化橡胶及其它颜料、助剂、增塑剂、固化剂组成，双组分包装

二、物理性能：漆膜坚韧、坚硬，丰满光亮。耐油、耐水、耐酸碱、耐盐雾，耐溶剂性、耐湿热性、耐化工大气性良好，聚有非常强的耐天候老化性。

三、用途：该漆是优良的重防腐涂装面漆，广泛用于船舶、海洋石油平台、石油储罐、煤气罐、化工管道、电力设备、沿海钢铁设施的防腐面漆，。

检测项目指标：颜色：各色有光

项目	指标
颜色及外观	符合标准样板，漆膜平整光滑
粘度，涂-4计25 s	60
附着力，级	1级
漆膜厚度，um	50 - 70
冲击韧性nm	0.5 × 9.8

干燥时间, h表干	0.5	
实干	2	
耐人造海水	半年防腐涂层无变化	
耐盐雾1000h	防腐涂层无变化	
耐30%h ₂ so ₄ d	20天防腐涂层无变化	
耐20%hcl d	20天防腐涂层无变化	
耐30%naoh d	20天防腐涂层无变化	
理论用量200g/m ² (以50微米干膜计,不含损耗)		

四、施工说明：

1、配合比：a:b = 20 : 2。a、b组份混合后应充分搅拌。涂装时限8小时，用多少混多少，避免凝胶报废，高压无气喷涂，有气喷涂，刷涂、辊涂。

2、施工：在无尘、无水的环境里涂装。环境温度为 - 20 ~ 40度，相对湿度小于85%，风、雪、雨、雾天禁止施工。施工时若须对涂料的粘度进行调整，稀释剂的加入量不能超过10%。

方法	高压无气喷涂	有气喷涂	
项目			
最大稀释	5%	10%	
喷孔	0.4 ~ 0.5mm	2 ~ 2.5mm	
喷出压力	15 ~ 20mp a	0.3 ~ 0.4mp a	

3、涂装间隔8小时以上配套涂料，环氧类底漆、环氧厚浆中间漆，氯化橡胶中间漆。

注意事项：建议在进行防腐作业时，采取以下防火措施：1、作业场所禁止吸烟、禁止进行电气焊等明火作业。2、掺兑稀释剂时，禁止使用铁棒搅拌，以防碰出火星。3、参加此项作业的工人，不要穿着带铁钉的鞋和能产生静电的衣服。4、注意保持作业环境的通风换气，预防可燃气体聚集。4、作业场所的照明灯具和电气设备，应当具有防爆功能。

贮存期：在符合规定的条件下，12个月，超过有效期，经检验合格可照常使用。