

环氧富锌底漆 防锈漆 灰色

产品名称	环氧富锌底漆 防锈漆 灰色
公司名称	鞍山市卓越特种材料厂
价格	20.00/公斤
规格参数	类型:防锈漆 颜色:灰色 品牌:飞鹰涂料
公司地址	鞍山市千山区判甲炉村(村委会东200米)
联系电话	0412-6487373 15842217818

产品详情

类型	防锈漆	颜色	灰色
品牌	飞鹰涂料	起订量	200
总固含量	80(%)	保质期	12(个月)

环氧富锌底漆

2适用范围 适用于化工设备、石油设备、电力设备、铁道、桥梁、管道、汽车、拖拉机、起重机、锅炉、机床、钢结构厂房、水工设备等的制造和维修，特别适用于酸性和盐性环境使用。3主要特点3.1稳锈能力强。固化后形成介于环氧树脂链和橡胶链之间的互穿网状高分子防腐涂层，可有效地将锈层封闭、阻止隔绝腐蚀介质的渗透。3.2涂层性能优。涂层具有十分优异的附着力、耐候性、耐水性，其防锈性、耐酸性、耐油性、耐溶剂性、抗冲击强度、抗弯性、耐久性、耐磨性等性能均优。3.3使用方便，常温固化。施工工艺简单，不受场地环境限制，只须使用时随配随用即可，采用通用施工方法，常温就可固化成膜。4技术指标5施工方法 5.1配制方法：将涂料彻底搅匀至桶底无沉积物，并按涂料与固化剂比例为10:1(重量比)加入祥和牌专用固化剂(冬季低于10℃时，使用冬季固化剂，涂料与固化剂比为10:2(重量比))，充分搅拌均匀熟化适当时间后使用。最好先做固化小试。5.2表面处理要求：去除钢铁表面的泥沙、旧漆皮、油污、过厚的氧化皮、浮锈焊渣等附着物并清理干净即可进行涂装。5.3使用期：配制好的底漆，建议在4小时左右(20℃)的时间内用完，切忌将未用完的底漆重新倒入原漆料中。5.4涂装厚度：高压无气喷涂、有气喷涂一道，干膜厚度约70μm左右，手工涂刷一道，干膜厚度约65μm。5.5理论消耗量：如果不考虑实际施工时的涂装环境、涂装方法、涂装技术、表面状况及结构、形状、表面积大小等的影响，一般消耗底漆量约为0.25kg/m²。5.6涂装方式建议：为使涂层平整，最好采用高压无气喷涂，在无高压

无气喷涂的条件下才选择有气喷涂，手工涂刷作为第三种涂装方式选用。5.7稀释剂用量：若涂料确实太稠，可根据施工情况适当添加xhdac301型涂料专用稀释剂，其用量为3~10%。5.8最后一道面漆涂装完工后，须自然固化7天后才能投入使用。如果环境温度低于10℃应适当延长。6包装贮存6.1包装：铁桶密封包装，每桶净重25kg，每桶固化剂净重1kg，每桶稀释剂净重15kg。6.2贮存和运输：属易燃品，贮存于远离火源的通风阴凉干燥处。在运输和贮存过程中切忌碰撞、日光曝晒、雨淋和靠近火源。

6.3有效期为半年，超过有效期，经重新检验合格后仍可使用。

5.8最后一道面漆涂装完工后，须自然固化7天后才能投入使用。如果环境温度低于10℃应适当延长。

6包装贮存

6.1包装：铁桶密封包装，每桶净重20kg，每桶固化剂净重15kg，每桶稀释剂净重15kg。

6.2贮存和运输：属易燃品，贮存于远离火源的通风阴凉干燥处。在运输和贮存过程中切忌碰撞、日光曝晒、雨淋和靠近火源。

6.3有效期为半年，超过有效期，经重新检验合格后仍可使用。