

无机富锌底漆 耐高温漆 灰色

产品名称	无机富锌底漆 耐高温漆 灰色
公司名称	鞍山市卓越特种材料厂
价格	.00/个
规格参数	类型:耐高温漆 颜色:灰色 品牌:飞鹰涂料
公司地址	鞍山市千山区判甲炉村(村委会东200米)
联系电话	0412-6487373 15842217818

产品详情

类型	耐高温漆	颜色	灰色
品牌	飞鹰涂料	起订量	10000
总固含量	80(%)	保质期	12(个月)

e06 无机硅酸富锌底漆一、组成：

由硅酸乙酯、锌粉浆、助剂等配制而成的双组份的富锌底漆。二、物理性能：

1、漆膜附着力好，柔韧性好、干燥快、施工方便。2、具有良好的耐腐蚀性及阴极保护性。
3、具有良好焊接性并且可承受400 耐高温。三、用途：该漆是优良的重防腐底漆，广泛用于桥梁、管道、矿井支架、海上平台、设备及大型钢铁结构底漆；另外还应用于油罐防腐抗静电及电网避雷针导电涂料和耐高温涂料，也可作为高炉、热风炉、除尘器等高温构件的防腐、防锈漆。

检测项目指标：

项目	指标
漆膜颜色及外观	灰色，漆膜平整
干燥时间，表干h 实干h	0.5 / 2
附着力，级	1
冲击强度kg.cm	40
耐热性（400 ，48h，热振试验）	合格
耐盐水性（浸3%nacl90d）	漆膜不起泡,不脱落
耐汽油性(浸90#航空汽油 90d)	漆膜不起泡,不脱落
耐盐雾性(1000h)	漆膜不生锈,不脱落
表面电阻	3 × 10 ⁶

四施工要求：用适当的清洁剂除去油污油脂。用（高压）淡水清洗掉盐份和其他污物，粗粒喷砂至少达到sa2.5级。表面清洁干燥，温度高于露点，避免凝露。施工温度范围在10 - 40 之间，湿度在70~90%

。湿度偏低的情况下可在油漆膜表面喷洒淡水，在风沙较大等恶劣天气，不能进行涂装。五施工要点：
混合比率 甲组（锌粉浆）：乙组（固化剂）= 5:1（重量比）混合使用时间（25℃）8h稀释剂
pr113无机富锌稀释剂施工方法 无空气喷涂 空气喷涂 刷涂稀释剂最大用量 5%~10% 15%~20%
15%漆膜厚度 湿膜120 μ m 干膜80 μ m理论涂布率（平方米/公升） 8.1重涂间隔 最小0.5h六贮存：
阴凉干燥处保存6个月