

# 氟碳漆/ 玻璃钢油漆/游乐设备油漆

产品名称	氟碳漆/ 玻璃钢油漆/游乐设备油漆
公司名称	佛山新地阳光油漆有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:新地阳光国花 颜色:各色 按溶剂分:油性漆
公司地址	中国 广东 佛山市 广州 . 佛山 . 中山
联系电话	86-075787363231 13925193207

## 产品详情

### f-h双组份氟碳漆

#### 组成：

氟碳树脂、高耐候颜料、填料，溶剂及助剂制成甲（主剂）组分，脂肪族异氰酸酯组成乙组分，甲、乙两组分装。

#### 特性：

可自干或烘干，可利用“主”、“固”的不同比例，调整柔韧性、硬度等漆膜性能。漆膜光泽高，丰满度好、耐介质性好、耐候性优异。

#### 用途：

汽车、轿车涂装；玻璃钢表面涂装；户外设施高级涂装。

#### 技术参数：

项目	指标	检验方法
漆膜外观及颜色	漆膜平整光滑，颜色符合标准板	目测
不挥发物，%	50	gb/t6751-1986
粘度，s涂-4粘度计	50	gb/t1723-1993
细度，um	对板	gb/t1724-1979（1989）

划格试验	1级	gb/t9286-1998
硬度	铁板h-2h abs板f	gb/t6739-1996
柔韧性, mm	1	gb/t1731-1993
耐冲击性, cm	50	gb/t1732-1993
耐水性, 240 h	无异常	gb/t1733-1993
耐机油性, 24 h (90#汽油)	无异常	gb/t9274-88
耐盐雾性, 240h	无异常	gb/t1771-1991
耐候性综合评级, 1000h	1级	gb/t1865-89

试验片制作条件：

马口铁板：50 × 120 × (0.2-0.3) mm

500号砂纸打磨除锈及镀锡层

abs:70 × 150 × 3mm

用乙醇擦去油污及灰尘

漆膜厚度：23 ± 3um

烘烤：70 ± 2 × 30min

施工参考：可用于手工喷涂、静电喷涂。

施工方法	手工喷涂
施工条件	
稀释剂	专用
稀释率, %	30-40
施工粘度, s	13-16
喷涂压力, mpa	0.4-0.55
喷涂距离, cm	25-30
流平时间, min	7-13
干燥条件	70 ± 2 × 30min

注：请用本公司提供的专用稀释剂

以上参数，仅供参考。施工粘度可依据气温变化作适当调整。

本产品的品牌是新地阳光国花，颜色是各色，按溶剂分是油性漆，光泽是亮光、哑光、半哑