

苯丙乳液 苯乙烯/丙烯酸酯共聚乳液 PE – 2189有机硅改性建筑乳液

产品名称	苯丙乳液 苯乙烯/丙烯酸酯共聚乳液 PE – 2189有机硅改性建筑乳液
公司名称	郑州双辰商贸有限公司
价格	面议
规格参数	牌号:丙烯酸聚合物乳液宝威乳液水性丙烯酸乳液PE-2189 产商/产地:河南郑州双辰提供丙烯酸乳液 含量 :48 ± 2 (%)
公司地址	河南省郑州市中原区陇海西路300号3号楼2单元26层2602号
联系电话	15038211679 15038211679

产品详情

polywell pe – 2189有机硅改性建筑乳液

polywell pe-2189是由有机硅改性的苯乙烯/丙烯酸酯共聚乳液。pe-2189粘接强度高、钙离子稳定性好。成膜后，具有极好的抗水白性、良好的耐碱性、耐候性及光泽。

典型物性

外观 呈蓝光的半透明乳白液体

固含量 48 ± 2%

ph值 7.0-9.0

粘度 600-4000 cps

(ndj-1粘度计，3#转子, 60 rpm)

玻璃化温度tg 24oc

最低成膜温度mft 20oc

过

(5%氯化钙溶液与乳液4:1混合)

典型应用

内/外墙乳胶漆

厚质砂浆涂料

真石漆

罩面涂层

储存要求

本品应存放于通风干燥的库房内,防止阳光直射,运输和储存温度在5oc以上,保质期24个月。

包装

本产品用塑料桶包装,净重为50公斤。

本产品的牌号是丙烯酸聚合物乳液宝威乳液水性丙烯酸乳液PE-2189,产商/产地是河南郑州双辰提供丙烯酸乳液,含量是 48 ± 2 (%),粘度是600-4000(S)