

KS-90仿烫金浆 三泰

产品名称	KS-90仿烫金浆 三泰
公司名称	中山市沙溪镇三泰印花器材经营部
价格	面议
规格参数	牌号:三泰 产商/产地:中山 含量 :80 (%)
公司地址	广东 中山市 沙溪镇沙溪大道35号
联系电话	07602222294

产品详情

ks-90 仿烫金说明书

一.性状 1、外观：金色稠状；

2、ph值：7-8；

二、特性 1、印刷性能好，牢度极佳，弹性极好，

2、手感柔软，不回粘，呈黄金效果；

3、仿烫金的效果，适合于绵布、t/c布、针织布等机印及手工印花。

三、使用方法

1、使用前先取ks-90仿烫金100%加1%原配助剂调匀后待用，用多少调多少，已加助剂的仿烫金应在8小时内用完；

2、宜用80-100目丝网印花,先用打底浆打底两遍，表干后再印仿烫金浆两至三次自然干燥，130 烘干1-2分钟后效果更好.

四、注意事项

1、如需打底选择匹配的打底浆，防止洗水分层；

2、自然干燥时间与气温和空气温度有关；

3、储藏期：在室温下密闭可存入6个月，仓库内要阴凉、干燥、通风；

4、使用后内袋应该重新扎实，以防暴露在空气中造成结皮。

温馨提示

本公司的材料说明仅作为试验参考数据，使用者需要根据自己的生产实际进行试样检测，确认合格后再批量生产。

本产品的牌号是三泰，产商/产地是中山，含量 是80（%），粘度是26cp（S）