

TJ-3216-3 PET无痕挂钩UV无影胶水

产品名称	TJ-3216-3 PET无痕挂钩UV无影胶水
公司名称	东莞市天行健电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	型号:TJ-3216-3 粘合材料类型:玻璃,电子元件,塑料类,金属类,其他材质 品牌:天健
公司地址	广东省东莞市茶山镇南社村东华工业园1栋3楼
联系电话	400-007-8836 13268716800

产品详情

天健tj-3206、tj-3216-3、tj-3236、tj-3246、tj-3256 塑料 . 玻璃 . 金属粘接uv胶水

一、产品应用范围：

产品是在波长为200 ~ 400nm的紫外光线照射下固化的胶水，适用于塑料基材（pc/pet/pmma/ps/pvc/abs等）与塑料、塑料与玻璃或塑料与金属等材料之间的粘接。

二、产品性能特点：

u 产品固化后完全透明，耐高温高湿效果良好，长期保持稳定性好，不发白，不黄变。

u 定位及固化速度快，可操作方便，极大提高了生产效率。

u 粘接强度高，固化后不会出现材料内应开裂现象。

u 在塑料材料与玻璃或金属粘接，综合性达国内领先。

三、主要技术参数

测试项目	tj-3206	tj-3216-3	tj-3236	tj-3246
外观/状态	无色或淡黄透明/流淌	微黄色透明/流淌	微黄色透明/流淌	无色透明/流淌
粘度(cps) /25	500-700	100-600	100-200	800-1000
定位时间(s)	8	4	4	5
固化能量(mj/cm)	2000	1000	1000	1000
拉剪强度(mpa)	(pmma/pmma) > 5	(pvc/玻璃) > 4	(玻璃/铝) > 8	(pc/pc) > 8
硬度(邵氏d)	50	25	30	30
产品说明	对塑料(pmma/pc/ps/pvc/abs)/玻璃和金属都有好的粘接力。耐候性优异。	对pet/ps/pc/pvc/玻璃/金属等材料的粘接，固化快，表干好，剥离强度高。	pet/pc/pvc/abs/玻璃/金属的粘接，固化快，表干好，剥离强度高，耐水性好。	用于透明pmma/ pvc/abs等塑料的粘接，及与玻璃或金属的粘接，透明度好。
典型应用	亚克力(pmma)，灯饰，玩具及工艺品等行业粘接	pet包装盒的粘接及pet材料的粘接、 无痕挂钩	摄像头玻璃窗口和铝架的粘接组装。	塑料与玻璃金属粘接

产品定位时间的测试时在125w philips 高压荧光灯下玻璃对玻璃的粘接测得。

四、使用说明：

- 1.粘接面保持清洁、干燥，无油脂，可以用丙酮擦拭，电吹风吹干。
- 2.紫外灯照射定位固化，固化速率取决于胶液吸收到的光能，与光源距离、材质透光率等因素相关。
- 3.操作时不应过分用力挤压被粘物，不得反复移动和分开被粘物。
- 4.使用剩下的胶水不可倒回原包装，以免造成污染。

五、注意事项：

避免与眼睛，皮肤及衣物接触。本品对眼睛和皮肤有轻微刺激。若不慎溅入眼睛，请立即用大量清水冲洗，如仍有不适须到医院检查。皮肤接触后请立即用肥皂水冲洗。衣物接触后请清洗才可以穿用。勿使儿童接触。

六、贮存：本品对光和热敏感，需要贮藏于阴凉、干燥处，避光保存，10-25℃，有效期12个月。

七、包装规格：250g克、1000克或根据客户需要提供包装。

说明：以上数据是依据我们广泛实验所得，结果是可靠的。但由于实际应用的多样性，应用条件不是我们所能控制，所以用户在使用前需进行试验以确认本品是否适用。我公司不担保特定条件下使用我公司产品出现的问题,不承担任何直接、间接或意外损失的责任。用户在使用过程中遇到什么问题,可以和我公司技术服务部联系,我们将竭力为您提供尽可能的帮助。

本产品的型号是TJ-3216-3，粘合材料类型是玻璃,电子元件,塑料类,金属类,其他材质，品牌是天健，粘度是600 (Pa · s)，热熔胶类型是其他热熔胶，执行标准是ROSH，CAS是7085-85-30