

乐泰326结构胶 乐泰胶水 结构胶 原装

产品名称	乐泰326结构胶 乐泰胶水 结构胶 原装
公司名称	康普特润滑油有限公司
价格	550.00/件
规格参数	型号:乐泰326 粘合材料类型:玻璃,电子元件,金属类,其他材质 品牌:乐泰
公司地址	昆山市玉山镇城北路5号
联系电话	0512-57567889 13913143934

产品详情

乐泰326

品名：乐泰326

颜色：透明、淡琥珀色至黄色

粘度（mpa.s）：14000/22000

固化速度（初固/全固）：1分钟/24小时

拉伸强度：24

剪切强度18.5

推荐促进剂：7649

相对密度：1.1

最大可填充间隙（mm）：0.5

包装规格：50ml瓶装、1l瓶装

乐泰326胶水，用于粘接刚性材料，如将铁氧体粘到电机的电镀金属件或扬声器零件上，也适于粘接金属和玻璃，配用促进剂7649。它是一种高强度多用途粘接剂，一种能提供环氧树脂的强度以及瞬干胶的固化速度的结构胶。耐溶剂性好。在几分钟内固化。适合要求快速固定的条件。

产品特点：

- 1、高粘度：可用于填充间隙略大的场合。
- 2、高强度：高剪切和剥离强度。
- 3、韧性好：耐机械振动、耐冷热冲击。
- 4、适用性广：对大多数基材都有优异的粘接性能。

典型用途：

适用于不同类型材质之间的粘接，如将铁氧体粘接到电动机的电镀金属件、扬声器零件或珠宝件的粘接场合，快速固化。

使用方法：

预处理：建议使用与本品相容性好的水性清洗液，对待粘接表面进行清洁处理。若机械打磨或化学腐蚀已清洗的表面，可获得强度更高、耐久性更好的粘接效果。

施胶：本品需与固化剂loc-7649配合使用。将本品与固化剂分别均匀涂覆在不同的粘接表面。

固化：本品固化时间短，故建议定位、组装及粘接动作在15分钟内快速完成。夹紧粘接部位可提高粘接效果。

去除：溢出的胶体可使用有机溶剂擦除。

注意事项

本产品不宜在纯氧/或富氧环境中使用，不能作为氯气或其它强氧化性物质的密封材料使用有关本产品的安全注意事项，请查阅乐泰的材料安全数据资料(msds)。

使用前用水性清洗剂清洗材料表面时，应检查该清洗剂与本产品的兼容性。在某些情况下使用的清洗剂可能会影响本产品的固化和性能。该产品不推荐使用在塑料上(尤其是热塑性塑料，可能会引起应力开裂)，在应用之前建议首先测试产品与材质的兼容性。

使用指南

- 1、要想获得最佳效果，被粘接的材料表面应当清洁，无油脂。
- 2、为了确保快速可靠的固化, 将活化剂7075涂在其中一个表面，而在另一个表面上涂上胶粘剂. 部件

应当立即装配（15分钟内）。

3、建议胶层间隙为0.1mm。在胶层间隙过大（最大可为0.5mm），或者要求较快的固化速度，则应当在两个表面上均使用促进剂7649。部件必须快速装配。（1分钟内）。

4、过量的粘胶剂可以用有机溶剂除去。

5、粘接部件应当固定直到胶粘剂初固。

6、粘接件达到完全强度后，方可承受载荷（由于胶层间隙和被粘材料的不同，因此该胶粘剂典型的完全固化时间处于24-72小时之间）。