

# 水平连铸半连铸炉料电炉防渗硅质捣打料

产品名称	水平连铸半连铸炉料电炉防渗硅质捣打料
公司名称	巩义市金冠耐火材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	巩义市永安街道办永安路
联系电话	13703980520

## 产品详情

### 高性能防渗硅质捣打料理化指标

		hdd-1	hdd-2	hdd-3	
化学成分 (%) chemical composition	sio2	98	98	96	
	al2o3	0.7	0.6	0.6	
	fe2o3	0.5	0.5	0.4	
冷态耐压强度 (mpa) cold crushing strength	1300 × 3h	15	15	10	
显气孔率 (%) a pparent porosity	after firing at 1300 × 3h	26	26	25	
烧后线变化率 (%) linear changing after burnt	after firing at 1300 × 3h	0 ~ +1.6		0 ~ +1.2	
体积密度 (g/cm3) bulk density	after firing at 1300 × 3h	2.0	2.0	2.1	
耐火度 ( )refractoriness		1750	1750	1750	
最大集料粒度(mm) max. grain size of aggregate		5	4.5	4.5	
施工用量(kg/m3)amount for construction		2300	2300	2300	
施工方式method of construction		振动或捣打jolt or ramming			
应用 application		紫铜.黄铜 青铜	紫铜.黄铜copper 白铜cupronickel er brass		钢 st

	copper brassbronze			
特点characteristic	有色金属熔炼炉melting furnace for nonferrous 适用于100kw以下感应电炉最佳 be the same with 100kw hereinafter inductance 价廉保温节电不沾渣快速干燥化学结合 cost down thermal insulation economy electricity fast drying chemical bonded corrosion resistance			

巩义市金冠耐火材料有限公司

电话：0371-66559166

手机：13703980520