

# 特种防渗干式捣打料工业窑炉耐火材料

产品名称	特种防渗干式捣打料工业窑炉耐火材料
公司名称	巩义市金冠耐火材料有限公司
价格	8.00/吨
规格参数	耐火温度:1770 ~ 2000 ( ) 规格:面议 ( mm ) 产地:巩义市
公司地址	巩义市永安街道办永安路
联系电话	13703980520

## 产品详情

耐火温度	1770 ~ 2000 ( )	规格	面议 ( mm )
产地	巩义市	品牌	金冠牌
产品类别	窑炉工业窑炉用保温材料	材质	SiO2
导热系数 ( 常温 )	其他	等级	一级
低温弯折	*	断裂伸长率	*
抗弯强度	*	抗压强度	10
拉伸强度	*	使用温度	其他
撕裂强度	*	芯材	其他
形态	其他	形状	其他

## 特种防渗干式捣打料理化指标

性能properey		fggd-6	fggd-5	fggd-3	fggd-
牌号brand					
化学成分 ( % )	sio2	90	91	91	92
	al2o3	0.5	0.5	0.5	0.5
	sic	7	6	5	5
冷态耐压强度 ( mpa)	1250 × 3h	15	15	12	12
烧后显气孔率 ( % )	after firing at 1250 × 3h	23	24	24	24
apparent porosity after burnt	after firing at				

烧后线变化率(%)	1250 × 3h	-0.5 ~ +0.7			
linear changing after burnt	after firing at				
体积密度(g/cm <sup>3</sup> )	1250 × 3h	2.3	2.25	2.25	2.2
bulk density	after firing at				
耐火度( )refractoriness		1790	1790	1790	1800
最大集料粒度(mm)		5	4.5	4.5	4.2
max. grain size of aggregate					
施工用量(kg/m <sup>3</sup> )amount for construction		2450	2450	2450	2450
施工方式method of construction		振动或捣打jolt or ramming			
应用 application		有色金属熔炼炉melting furnace for nonferro 适用于150kw以上感应电炉最佳			
特点characteristic		be the same with 150kw hereinbefore inductan 价廉保温节电不沾渣快速干燥化学结合 抗渗透 cost down heat preservationeconomy electricity fast drying chemical bonded corrosion resi interfusion resistance			

巩义市金冠耐火材料有限公司

电话：0371-66559166

手机：13703980520