

# 水性外墙漆 维一 480h

产品名称	水性外墙漆 维一 480h
公司名称	长沙维一化工涂料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:维一 耐水性:480h 产地:湖南长沙
公司地址	宁乡县夏铎铺镇六度庵村十五组(机械工业园)
联系电话	0731-87952222 13574118958

## 产品详情

产品简介:室外用乳胶漆是一种美观耐用的室外用丙烯酸漆,可用于已涂底漆的抹灰面、护墙板、木器、砖石建筑以及已涂底漆的金属表面。

包装规格:5升/厅、17.5升/桶、18.5升/桶

基层处理:用适当的清洗剂除掉表面所有的污垢,用清水冲洗干净并使其干燥。现存剥落及破损的涂层应刮掉并打砂纸,使表面完好。光滑表面应砂磨成为无光表面,以增强附着力。砖石砌体、混凝土、水泥、砌块等,所有新完成表面必须按照供货商的建议进行养护,通常养护期约30天。除掉所有脱模剂和养护剂。对于粗糙的表面,应进行填补以使表面平整。霉斑在施涂之前,用1:3的液体漂白剂和水配成的溶液擦霉,并让其在基层表面上保持10分钟,然后用水冲洗干净,待表面干燥之后即可施涂。操作人员应戴防护眼罩和防水手套,并穿防护服。对任何溅到皮肤上的漂白剂/水溶液,应立即用水冲掉。不要在上述漂白剂/水溶液中加入洗涤剂或氨水。

施涂方法:采用一底两面的施涂方法。推荐底漆 混凝土表面,推荐bw系列室外用丙烯酸底漆。刷涂

采用尼龙刷或聚酯刷。滚涂用0.95~1.9厘米人造合成毛或羊毛滚筒。擦涂

用0.95~1.9厘米人造合成毛或羊毛滚筒高压无气喷涂

压力:140~189巴(千克/平方厘米)喷嘴:0.038~0.048厘米常规喷涂 空气压力:2.8~4.2巴(千克/平方厘米) 流体压力:1.4巴(千克/平方厘米)帽/喷嘴:704/fx(型号)、稀释:建议加水不超过15%

技术参数:调色基料 盎司/5l 强度 纯白基料:0~6 100% 中色调基料:4~10 100% 深色调基料:4~12

100% 特深基料:8~20 100% 乳液类型:丙烯酸类乳胶溶剂/稀释剂:水干燥时间(温度25

相对湿度50%)指触:1小时重涂:4小时(高光漆指触4小时,重涂24小时)光泽 平光:0~10单位@85o挥发性有机物(按干配料计)57克/升重量固体份:45% 缎光:光泽:10~30单位@85o挥发性有机物(按干配料计)38克/升重量固体份:45% 耐沾污性:20% 遮盖力可涂刷45~55平方米/5l,此时干膜厚度为25微米。为达到施涂最佳效果和最佳耐久性,推荐值为40~50平方米/5l,此时湿膜最度为100微米,干膜厚度为32微米。注:严格按国家标准gb/t9755-2001组织生产。

储存运输:不低于5 的阴凉干燥环境，并严防霜冻及高温。

本产品的品牌是维一，耐水性是480h，产地是湖南长沙，储存期是18个月