有机硅涂料 果真牌 0.2（小时）

产品名称	有机硅涂料 果真牌 0.2（小时）
公司名称	厦门市果真建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:果真牌 表干时间:0.2（小时） 耐洗擦性:3（次）
公司地址	中国 福建 厦门市 集美区东莲社62号
联系电话	86-0592-6682138 13950001600

产品详情

gz型高浓有机硅防水涂料产品说明

性能特点：

gz型高浓有机硅防水涂料是含高浓活性成分。可用水稀释的有机硅乳液，该产品防水基理是用不同大小细微颗粒混合物以填充不同大小的空隙，这使得它在多孔基材中有良好的渗水性能，并具有良好的覆盖性以达到长期防水效果，确保性能耐久性。该产品具有出色的防水性能和快速成珠作用。而基层外观无任何明显变化。

适用范围：

gz型高浓有机硅防水涂料广泛使用于：内外墙体、地面、卫生间地下仓库的防水，公路桥梁隧道水渠水库堤坝的防水防渗及钢筋混凝土结构的防渗透。

技术指标：

		指标	
序号	试验项目	w	s
1	ph值	规定值±1	

2	固体含量/% ≥		20 5
3	稳定性		无分层、无漂油、无明显沉淀
4	吸水率比/% ≤		20
		标准状态	2mm无水无迹无变色
		热处理	2mm无水无迹无变色
		低温处理	2mm无水无迹无变色
5	渗透性 ≤	紫外线处理	2mm无水无迹无变色
		酸处理	2mm无水无迹无变色
		碱处理	2mm无水无迹无变色
注：1、2、3项为未稀释的产品性能，规定值在生产企业说明书中告知客户。			

使用要点：

即可掺入水泥砂浆及混凝土中使用，也可喷涂、刷涂、浸渍的方法使用。

1、掺入水泥砂浆中：按水泥用量的1-2%掺入砂浆搅拌均匀，建议防水砂浆的配合比为：水泥：砂：水：防水剂=100:250:42:2也看根据用户需要调整配比。将掺有rc型高浓有机硅防水剂砂浆批挡用于需要防水的部位，厚度0.8-1.0厘米为宜。

2、喷涂或涂刷：在混凝土，灰泥、混凝土预制件等表面比较粗糙的场合，用喷涂较好，石块，大理石等表面平滑的场合，可用刷涂，无论喷涂或涂刷，对有机硅建筑防水剂的使用浓度与使用量都是十分重要的，使用浓度较低，使用量太少时，防水性能较差，使用量太多时，表面上会产生白点，一般来说，用2-3倍的比例掺水稀释后涂刷，建议在第一次涂刷层完全固化后（月24小时）再反复涂刷1-2次，以上使用方法每公斤rc型高浓有机硅防水剂可使用4-5平方。

3、浸渍：rc型高浓有机硅防水剂也可以采用浸渍的方法来处理建筑物构建，如：新从窑中取出的屋瓦可以用rc型高浓有机硅防水剂的稀释溶解浸渍处理，配比为1：:30倍水稀释rc型高浓有机硅防水剂，浸渍10-20min。

施工工艺：

1、屋顶防水：屋顶防水采用掺入水泥砂浆的施工方法，屋面刮抹厚度1.5-2.0厘米在屋顶面积超过100平方以上，应采用留缝的施工方法，分割成10*10m的刚性块腹胀缝用有机硅建筑密封胶。

2、内缝处防水，对施工的内外墙，用喷涂或刷涂的施工方法进行防水施工，直接稀释好的有机硅建筑防水剂溶液在墙面上进行喷涂或刷涂即可，对尚未刮灰的墙面采用掺入水泥砂浆中的施工方法，刮抹厚度1.5厘米。

3、 场面、地下室防水，防潮采用水泥砂浆的施工方法，水泥砂浆的抹刮厚度为2厘米。

包装与储存：

包装分：5kg塑料桶包装，20kg塑料桶包装，200kg铁通包装，也可协议包装。应密封包装口，置放通风阴凉处，储存期为一年。

本产品的品牌是果真牌，表干时间是0.2（小时），耐洗擦性是3（次），耐水性是1，干燥时间≤是1（h），每公斤涂刷面积(两遍)是0.2-0.5（㎡），产地是厦门，成膜物性质是有机，储存期是1年，漆膜颜色是1，单件净重是2kg