

seko精工1300油墨，黑油白油，印金属烘烤型，红油蓝油也有

产品名称	seko精工1300油墨，黑油白油，印金属烘烤型，红油蓝油也有
公司名称	温州市鹿城区黎明盈佳油墨店
价格	面议
规格参数	适合版型:都可 型号:1300 品牌:精工
公司地址	中国 浙江 温州 鹿城区 府东路东宝组团1号楼111室(府东路649号)
联系电话	86 0577 88915911 13968841213

产品详情

精工1300 系列油墨

1300 系列油墨用于加工金属及金属涂漆面印件，油墨膜面有强黏合性和耐药品性。与 1000 系列和 1690 系列的二液型环氧(epoxy)油墨不同。1300 系列是内含硬化剂的一液型环氧油墨，而必须以烘焙干燥。虽然是烘焙型，但却有一液型油墨方便使用的优点。在可供烘焙的金属印件上加工可得高性能的油墨膜面印效。规格油墨类型：将特殊合成树脂与环氧树脂(epoxy resin)混合而成的一液性加热硬化型油墨。一般这种油墨需要高温烘焙，但由于内含催化剂，可在较中温状态，就能硬化。用途：铝、镀锌铁板、不锈钢、铁及这些的涂漆板，最适用于铝板、电气用品标牌等的印刷。外观：油墨膜面平滑而有光泽。干燥条件：以加热干燥为前提。加热干燥的标准条件是以 150 加热30分钟。稀释：可以 10-15%的 t-1000 溶剂来调整黏度。黏合：对金属及其涂漆面等有强黏合性。印刷皮膜性能请参阅 1300 油墨膜片测试结果（见下页）。其它注意事项1）1300 系列是以烘焙干燥为前提发挥优秀的皮膜性能，但对室外曝露制品(招牌、信标等)，在使用时特别受湿气影响而成环氧树脂(epoxy resin)特有的颜色从涂料分离的现象，故请注意。2）300 系列是以烘焙为前提，因此储藏时应在外气影响少的冷暗处保存。3）300 系列以硬化剂作催化干燥。但有时内置的硬化剂受外气影响或保存时间太长，催化性能会减弱。这时可加入不超过 1%的 1300 催化剂 h 就可使油墨回复原来性能。而经长时间储存的油墨应作试验确定性能无问题后才使用。4）作多色迭印时如底层颜色油墨完全烘焙硬化，则盖印上面的其它颜色会有黏合性降低而有可能脱落的问题，所以如作多色套印时，底层颜色应只作短时间烘焙，使用表面干燥，即可在上面套印其它颜色，到全部颜色印刷完成后作正常烘焙。5）1300 油墨应用在玻璃制品时，和金属及其涂漆面的印刷物相比，在耐水耐湿性方面稍会降低，故请注意。

试验方法印刷材料---软钢板、白铁皮干燥条件---150 × 30 分钟颜色---白、黑

精工1300 系列油墨

本产品的适合版型是都可，型号是1300，品牌是精工，单件净重是1000（g），着色力是95（%），适用对象是金属，保质期是24（个月），颜色是黑,白,美国红,宝石红,蓝色,浅蓝,浅黄,光油