

# 嘉宝莉 普通玻璃 钢化玻璃 粗 中 细磨砂丝印油墨

产品名称	嘉宝莉 普通玻璃 钢化玻璃 粗 中 细磨砂丝印油墨
公司名称	广州市番禺区洪印印刷制版设计服务部
价格	面议
规格参数	适合版型:网孔版 型号:CC-72 品牌:嘉宝莉
公司地址	广东 广州市番禺区 洛浦街东乡村沿沙路110号
联系电话	02061932886 13719253398

## 产品详情

### 玻璃金属油墨

	<p>cc-72系列油墨</p> <p>嘉宝莉cc-72系列是为不便高温或不具备烘烤条件下而开发的高性能双组份玻璃油墨，固化后的涂膜具有良好的附着力、耐水性和化学抗性，同时也具有较高的表面硬度和耐磨性。</p>
产品特点：	
cc-72系列是要由主剂与配套固化剂按一定配比使用才能固化反应的双组份油墨，既可以常温固化，也可以加热固化。	

### 产品说明：

适用范围：常规用于普通玻璃、钢化玻璃、陶瓷。

使用方法：a．本系列油墨必须搭配cc-72-700h或cc-72-900h固化剂使用，cc-72-700h添加量为8%-10%，cc-72-900h添加量为12%-15%。b．使用时请将主剂和固化剂及稀释剂调配并搅拌均匀后，静置约5-10分钟熟

化，更能确保墨层质量。c. 印刷前有必要可首先考虑除去印材表面的油渍及尘埃。d. 请根据作业实际环境条件合理选取本公司之快、中、慢三种类型中的某种稀释剂。e. 为达到细小线条、图案、文字的绝佳印刷效果，可添加本公司oj-72-100暂凝膏，以更好防止印刷墨层扩散、毛刺、模糊不清。

注意问题：a. 推荐烘烤温度为120-150，时间为10min，温度过高或烘烤时间过长，墨层可能会出现一定程度的黄变。b. 多层叠印时，最初底层及中间层可80 × 10min表干，最后一层可150 × 10min固化，以确保质量。c. 25 条件下混入固化剂后油墨可使用时间为4小时，超过此时限，品质将有所影响。d. 使用前及使用后该系列油墨，均应将油墨容器完全密封且置于阴凉通风处保存，避免接触明火或高温。e. 本系列产品自生产之日期起保质期为1年，超过期限时请重新确认可用性。附：上述各项中的耐性试验数据为本公司试验条件下测试的结果，并不列为保证值。

### 技术参数：

检验项目	检验结果	测试条件
油墨细度	8 μ m	刮板细度计
固化条件	ok	25 × 24hr
	ok	120 × 10min
硬度	3h	三菱铅笔500g × 45° ( 120 × 10min固化 )
附着力	100/100	1mm × 1mm × 100格 3m胶纸剥离 ( 120 × 10min固化 )
耐酸性	无变化	浸泡5%hcl × 24hr ( 25 × 24hr固化 )
耐碱性	无变化	浸泡5%naoh × 24hr ( 25 × 24hr固化 )
耐盐性	无变化	浸泡5%nacl × 24hr ( 25 × 24hr固化 )
耐甲苯	无变化	浸泡甲苯之湿布500g力往返擦拭500次
耐水性	无变化	25 自来水 × 96hr ; 100 沸水 × 2hr
说明	环保芳香型，不含三苯，产品符合美国astm f963-08、欧洲en71 part3、7p和欧盟rohs指令。	

本产品的适合版型是网孔版，型号是CC-72，品牌是嘉宝莉，耐温性是低温玻璃油墨，单件净重是1000 ( g )，着色力是100 ( % )，细度是8 ( um )，粘度是100 ( S )，适用对象是普通玻璃，钢化玻璃，流动度是4 ( mm )，保质期是12 ( 个月 )，颜色是透明，丝网印刷是玻璃磨砂油墨