

ZT-331B玻化砖粘合剂

产品名称	ZT-331B玻化砖粘合剂
公司名称	上海浙泰建筑装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	产地:上海 品牌:喆泰 形状:粉体
公司地址	上海市金山区山阳镇浦卫公路236号4幢5527室
联系电话	13701647982

产品详情

初干时间	2 (小时)	干固时间	48 (小时)
调整时间	20 (分)	晾置时间	30 (分)
耐水性	0.7	剪切强度	0.8 (mpa)
产地	上海	品牌	喆泰
外观	固体	固化条件	室温固化

玻化砖粘合剂是以波特兰水泥为基料专门针对玻化砖吸水力低，刚性强的特点研制的聚合物改性粘结材料，适用于室内外混凝土墙地面或水泥砂浆粉光面。具有优良的粘结性、抗剪切性和耐水性、可耐高温。对建筑物内外墙、游泳池、地下室等潮湿环境下的玻化砖粘贴极为理想，且耐久性、抗老化、耐候性优异。

产品介绍:本产品适用于在低吸水率基面上(如翻新工程),轻钢架系统板材和石膏板、水泥纤维板、埃特板等新型板材上粘贴室内外陶瓷墙地砖。产品特征:1、具有特强粘结力,粘结力是普通水泥砂浆的数倍,尤其适合于大规格瓷砖、玻化石、天然石板材等在室内外墙地面的粘贴。2、施工中不用浸砖湿墙,使用方便,省时快捷。3、在翻新工程中,可在牢固的旧瓷砖面或牢固的水性漆面上直接粘贴瓷砖,不用打掉旧饰面,可减少工程量,降低工程成本,并且加快工程进度。4、具有良好的柔韧性,使粘合层能承受因温差影响而产生的伸缩。5、具优良的防抗渗和抗老化性能,能有效地避免用水泥粘结时常出现的透色、冒浆、“流泪”等现象。基面要求:1、所有表面应结实平整,干燥清洁,无松动空鼓,无油脂蜡染或混凝土养抗剂、脱模剂及其它松散物。2、由于新旧墙面上粘贴大理石等材料时,材料本身自重较大,建议在批荡水泥砂浆找平层时,应适当提高砂浆标号以提高找平层与墙体的粘结力,或在砂浆中掺入客林粘帖伴侣。详情请参考客林粘帖伴侣产品说明。操作工艺:1.混合比例粉剂:清水=100:30将水倒入容器,然后再将粉剂慢慢倒入水中(边将粉剂倒入水中边搅拌效果更佳),用电动搅拌器充分搅拌成无结块、均匀膏糊状,若浆料静置2~3分钟后再搅拌1~2分钟更好。3.用齿型刮板将浆料涂抹于工作面上,使之均匀分布,每次约涂抹1m²左右,然后将瓷砖揉压于上面即可。4.如用于背面沟槽较深的瓷砖或石材粘帖,除工作面抹浆外,还应在瓷砖背面或石板背面抹浆。5.砖与砖之间宜留1.5mm以上的隔缝,建议使用彩色防霉填缝剂和配合砖缝胶粒使用。

规格 40kg/袋

注意事项：1、施工温度5 ~ 35 ，施工过程中应避免雨淋。2、拌好的物料应在1.5小时内用完，忌再次搅拌或加入其他材料搅拌

本产品的产地是上海，品牌是喆泰，形状是粉体，型号是ZT-331B，密度是3.4（kg/m³），导热系数是.002，抗压强度是0.8（MPa），材质是水泥砂浆混合物，等级是特等，使用位置是玻化砖，石材，陶瓷砖，马赛克，特殊功能是黏贴牢固，不易霉变，外观是纸袋包装，规格是50kg/袋（mm）