

氯化橡胶云铁中间漆、各类工业防腐油漆

产品名称	氯化橡胶云铁中间漆、各类工业防腐油漆
公司名称	徐州市青年实业有限公司
价格	面议
规格参数	按溶剂类型分:油性漆 品牌:青年阳光 颜色:云铁色
公司地址	徐州经济技术开发区金水路18号
联系电话	0516-83881363 13776792211

产品详情

各色氯化橡胶面漆

成：该漆是以氯化橡胶树脂、合成树脂、颜料、填料、助剂、溶剂等所配制而成

二、特性： 漆膜干燥迅速

漆膜层与层之间互溶为一体，有优异的层间附着力

水蒸气和氧气对漆膜的渗透率低，具有优异的耐水性和良好的防腐蚀性能

具有良好的耐侯性、耐久性能

耐溶剂性能较差

适用于船舶水线、船壳、上层建筑及电厂、钢铁厂、港口机械、海上平台、化工厂、输变电铁塔、水厂、桥梁、水工钢阀门、集装箱、煤气柜等各种陆上钢结构表面作保护和装饰漆用

四、技术参数

项 目	检测指标
颜色	各色
固体份	60%

漆膜外观		平整光滑
粘度 (涂-4 # 杯)s		70-130
硬度		2h
冲击 kg*cm		50
表干 23		0.5 (h)
实干 23		18(h)
闪点		25
细度 μm		40
柔韧性 mm		1
附着力 划格法级		1
最短复涂时间 h >	10	24
	20	8
	30 以上	6

五、建议涂装道数：一至二道，干膜厚度70-140微米

用漆：环氧云铁中间漆、环氧树脂底漆、各种氯化橡胶中间漆底漆

理：前道漆膜必须干燥完全，对固化已久的涂层，涂刷前表面进行打磨并除去层表面的油污、灰尘，漆膜上无酸碱及水分凝结等杂物后方能涂装后道油漆

八、贮存：符合hg/t2458-93标准

项：本品易燃，应贮存于通风阴凉处，远离热源，火源，避免阳光直射

适当的预防措施以避免皮肤及眼睛与油漆接触

呼吸涂装时产生的漆雾，请使用适宜的防护用具

废漆及包装物时必须符合当地环保条例

品保质期一年，超过保质期后经检验合格仍可使用，使用前应充分搅拌

声明：

以上产品的资料及数据是根据我们的试验和经验而积累的，可作为施工指南。鉴于产品使用条件非我方控制，此中信息不含担保。对本说明书，我们将根据产品的不断改进有权进行修改。

本产品的按溶剂类型分是油性漆，品牌是青年阳光，颜色是云铁色，保质期是12（个月）