

硫化氟橡胶 东岳神舟DS2604 耐高温 耐腐蚀 耐老化 耐油

产品名称	硫化氟橡胶 东岳神舟DS2604 耐高温 耐腐蚀 耐老化 耐油
公司名称	宁波市时锦塑料有限公司
价格	面议
规格参数	型号:DS2604 厂家(产地):东岳神舟
公司地址	余姚市中国塑料城中心交易区F区22楼
联系电话	021-51619876 18668803991

产品详情

项目	单位	ds2601		ds2602	ds2603		ds2604		
		-1	-2		-1	-2	-1	-2	
外观		白色或微黄色胶片							
相对密度	g/cm ³	1.78 ~ 1.83		1.80 ~ 1.84	1.80 ~ 1.84		1.80 ~ 1.84		
门尼粘度, [ml(1+10), 121]		10 ~ 29	30 ~ 39	40 ~ 60	61 ~ 79	80 ~ 100	101 ~ 120	121 ~ 200	
拉伸强度, ≥	mpa	11.0		11.0	11.5		11.5		
断裂伸长率, ≥	%	150		150	160		160		
275 × 24h 老化后: 拉伸强度, ≥	mpa	9.0		9.0	9.5		9.5		
断裂伸长率, ≥	%	120		120	130		130		
压缩形变, ≤ (200 × 24h, 双酚af, 压缩率30%)	%	25		25	25		25		
耐油性 (1# 标准油, 200 × 24h, 测量增重), ≤	%	6		6	6		6		
特性		低门尼粘度, 聚合物流		中门尼粘度	中高门尼粘度, 延展性		高门尼粘度	超高门尼粘	

		变性能好		好	, 高强度	度
应用		高门尼橡胶降低粘度的添加剂、o型圈、合成制品的抗挤压部分	模压成型、注压成型、注射成型的o型圈, 挤出型软管等	混炼膜片、油密封件、挤压型软管等	注压成型的普通部件、油密封件等	模压成型的部件、高强力的硫化产品

注：在鉴定配方中均采用双酚af硫化剂进行硫化测试

本产品的型号是DS2604, 厂家(产地)是东岳神舟