

陶氏增稠剂TT-935 215

产品名称	陶氏增稠剂TT-935 215
公司名称	南京馨海商贸有限公司
价格	面议
规格参数	型号:陶氏增稠剂TT-935 产品规格:215 用途、使用范围:涂料
公司地址	江苏南京市栖霞区尧新大道66号
联系电话	86 25 85401919 13913016662

产品详情

疏水碱溶胀乳液缔合型增稠剂

acrysolmtt-935

简介：

acrysolmtt-935疏水改性碱溶性乳液型增稠剂可用作水性涂料的首选增稠剂或协同增稠剂。在相对低的用量下，acrysolmtt-935可以有效改善中剪切（kreb stormer）粘度。单独选用acrysolmtt-935作为增稠剂与中高分子量的纤维素增稠剂相比，涂料的流动性和流平性能得到改善。

加入少量的表面活性剂或者乙二醇醚类助溶剂以降低低剪切粘度（brookfield），可以改变acrysolmtt-935的流变性能，从而进一步改善涂料的流动性和流平性。

acrysolmtt-935推荐用于内墙涂料中，相比较纤维素类增稠剂，能够改善涂料的流动和流平性，并且降低原材料成本。acrysolmtt-935能够用于外墙涂料中，但是由于该产品中含有阴离子结构，所以我们建议配方师应注意使起泡的可能性降到最低。若需要更高的耐水性，我们推荐使用acrysolmtt-935非离子聚氨酯型流变改性剂。

产品优势：

改善流动和流平
改善抗飞溅性
对微生物和酶稳定
降低原材料成本

物理性质：

以下为典型数据，但不应被视为规格：

外观	乳白色液体
质量固含量（%）	29.5—30.5
比重（公斤/升）	1.06
布氏粘度(厘泊)	0-25
ph值	2.1—3.5
化学类型	阴离子

使用方法

用ph调节剂调其涂料的ph值，使其达到8-9将acrysolmtt-935用水按1:1的比例稀释在低速搅拌状态下，缓慢加入稀释后的acrysolmtt-935一边搅拌一边测涂料粘度的变化，达到规定粘度后，停止加入增稠剂

包装：

215公斤/桶

本产品的型号是陶氏增稠剂TT-935，产品规格是215，用途、使用范围是涂料，品牌是陶氏，包装规格是215