

# SND高级防水尼龙亮光油墨

产品名称	SND高级防水尼龙亮光油墨
公司名称	东莞市寮步丽邦丝印器材经营部
价格	面议
规格参数	品牌:丽邦 单件净重:4000 (g) 着色力:100 ( % )
公司地址	广东 东莞市 寮步镇富竹山管理区
联系电话	076981121065 13826927596

## 产品详情

一．概述 snd网版油墨，是经特殊的聚胺脂树脂和高级的有机颜料及溶剂所组成，具有超强的附着性及优良的弹性，且有良好的耐候，应用在pu制品，皮革制品的涂装，市面上大量的包袋以尼龙布经防水或泼水处理所制成，其所印刷的花样图字母等即采用此类油墨所印成，效果很受肯定，另标准雨伞所采用的广告字体花纹等，亦以snd为主体。

### 二．产品特性

- 1、 印刷适性，平坦性良好。
- 2、 对防水尼龙布附着力优，适度的泼水处理尚可。
- 3、 特殊的附着性要求，可加硬化增强剂，增强附着性。
- 4、 弹性柔软性，耐候性良好。
- 5、 色彩鲜艳，展色性良好。

### 三．产品规格

- 1、 细度：6 μ 以下。
- 2、 粘度：200 ± 50p。
- 3、 主要为酮类溶剂。

4、 稀剂率：油墨：稀释剂是1：0.3-0.6 (重量比).

5、 标准干燥时间：3-5分。

#### 四．使用方法及注意事项

1、 snd网版油墨，是挥发干燥型，但亦可添加硬化促进剂，使其成为硬化型油墨经硬化剂催化反应后这油墨，即无法再用，溶剂溶解反复使用，硬化时间与硬化剂之品种及添加量有关，正常约加4%，硬化时间约4-6小时。

2、 无机色的树脂含量较少，附着力较低，应用于架桥反应时，可能反应效果欠佳，可添加snd金油以增强反应效果。

3、 尼龙布经防水处理后印刷snd效果好，若为适量的泼水处理尚可，较好的泼水处理对snd附着力破坏很大，必须留意尼龙布经很强的泼水处理snd是否适合使用。

4、 snd抗热性适中，特殊的耐热要求，最好是以加增强剂做架桥反应用较安全。

5、 尼龙布的处理标准参差不齐，标准不一，以snd油墨印刷此种标准不一的产品，敬请特别注意附着性，以防达不到附着性的标准。

6、 snd的附着性测试应以墨膜完全成型为之，时间约3天以上，请勿在短时间（数小时）内为测试标准。

7、 油墨使用过程中，取完油墨后剩余油墨要完全封闭，否则溶剂挥发后会影响到油墨使用之性能。

8、 欲对本公司产品进一步了解，敬请与本公司业务部接洽，可提供完整的服务。13826927596

#### 五．标准色编号与特性

敬请参照本公司标准色卡及色卡各色特性表。

本产品的品牌是丽邦，单件净重是4000（g），着色力是100（%），细度是6（um），粘度是300（S），适用对象是PU制品，皮革制品的涂装，包袋以尼龙布经防水或泼水处理所制成，其所印刷的花样图字母等即采用此类油墨所，保质期是24（个月），颜色是无限