

文鼎415金属胶水 强度高低发白 用于铁铝铜 合金等各种金属工艺品

产品名称	文鼎415金属胶水 强度高低发白 用于铁铝铜 合金等各种金属工艺品
公司名称	东莞市文鼎胶粘剂有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: ¥ 18.00 型号: 415 粘合材料类型: 玻璃, 电子元件, 塑料类, 橡胶类, 石材类, 金属类, 木材类, 其他材质, 铁铝铜合金
公司地址	东莞市寮步镇下岭贝工业区创新一路3号一楼
联系电话	13825796284 13202745557

产品详情

415金属专用胶水

一【产品特点】 1、文鼎牌415胶水粘金属专用快干胶水主要成份氰基丙烯酸酯,符合国际环保标准,已通sgs检测。

2. 为金属小面积粘接所需要的高强度而设计的单组分瞬间粘接剂. 3、具有高性能、高强度、单组分、耐老化等优异性能,非常适合连续化生产线

作业。

4. 上胶方便简单有专用的老鼠尾巴,粘剂效果堪比焊接的效果。

5. 一般胶水会有着白化现象,415胶水有着比一般胶水低白化的效果

二【应用范围】 1.415粘金属专用快干胶水适用于铁,铜,不锈钢,铅,铝,合金金属等各

种金属相互粘接所需要的高强度而设计的瞬间粘接剂。

三【性能及参数】

型号品名	415金属胶水
外观	无色透明液体
类型	乙基

粘度	180~200(cps)
固化速度	15~20秒
剪切强度	25(mpa)
填充间隙	0.14(mm)
温度范围 ()	-50~80
保存期	10个月(10)
适用范围	铁、铝、铜、合金等金属
主要特点	快干、高强度、耐冲击
推荐粘接材料	大多数金属

附注: 以上性能数据是在温度25 、湿度70%的实验室环境下所测得的典型数

据, 仅供客户使用时参考, 并不能保证是某个特定环境下能达到的全部

数据, 敬请客户于使用时, 以测试数据为准。

四【使用方法】

1、使用干绵布或砂纸将接着面的灰尘、油污、铁锈等除去, 再以处理剂或清洗

剂擦拭, 以清洁接着表面。2、拧开前盖, 即可使用, 瓶口如有胶水先用绵布将胶水擦拭干净, 再可套上针

头或pe滴管后使用, 得以控制胶水流量, 保证粘接的效果。3、在被接着面滴一小滴接着剂, 即刻进行粘接, 并保持至硬化为止, 硬化时间

数秒不等。约30分钟即可达到实用强度, 24小时后可得到最高强度。4、使用后清理瓶口, 并将盖子旋紧, 存放在阴凉干燥处。五【注意事项】1、文鼎牌系列瞬干胶被手套的编织材料吸收会迅速发生聚合反应, 反应时产生

高热量, 会烧伤您的手, 所以请千万记住, 勿穿戴编织手套使用。2、假如眼睛不小心接触到时, 因固化后胶水坚硬会伤及眼球, 勿用手搓揉, 且

马上用大量清水冲洗或用温热毛巾热敷, 使眼皮发汗自然分开, 切勿强行拉

开, 严重者并送医紧急处理; 皮肤接触时以温肥皂水浸泡、用聚力牌瞬间胶

解胶剂去除。

【包装规格】20克/支10支/盒10盒/箱。【储存】需要冰柜冷藏保存, 或低于25 以下阴凉干燥地方保存。【保质期】6个月, 过期经试验合格, 可继续使用。

本产品的建议零售价是¥ 18.00，型号是415，粘合材料类型是玻璃,电子元件,塑料类,橡胶类,石材类,金属类,木材类,其他材质,铁铝铜合金，品牌是文鼎粘宝，树脂胶的分类是氰基丙烯酸酯，剪切强度是25（MPa），有效物质是100（%），活性使用期是90（min），工作温度是20（ ），保质期是12（个月），执行标准是ROHS，CAS是SGS，典型黏度是1500（cps），完全固化时间是24（h）