

# HBC耐水洗布料烫金纸/烫金材料/电化铝

产品名称	HBC耐水洗布料烫金纸/烫金材料/电化铝
公司名称	深圳市汇百川实业有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:电化铝烫印箔 材质:pet
公司地址	深圳市龙岗区横岗街道六约六和路22号宝润发1栋厂房302
联系电话	13825294392 13510348446

## 产品详情

型号：h-c-tg1（a金） h-c-tg2（b金） h-c-tg3（黄金） h-c-tg4（淡金）

h-c-tg5（红金） h-c-ts（银色） h-c-tmg（哑金） h-c-tms（哑银）

h-c-tr（红色） h-c-tbl（蓝色） h-c-tgr（绿色） h-c-tbk（黑色）

h-c-tpu（紫色） h-c-tpi（浅粉红） h-c-ty（浅蓝） h-c-tfu（紫红）

h-c-tbr（咖啡） h-c-tcu（古铜） h-c-tdg（深灰） h-c-tpa（浅紫）

h-c-tam（七彩） h-c-tmp（水草色） h-c-ttc（三色条）

h-c-tls（激光银） h-c-tbe（水草金） h-c-tbf（水草银）

底色：各种布料（高档时装、t恤、时尚背包、休闲鞋帽等）

规格：16 μ m × 64cm × 120m

使用方法：将烫金浆（h-c-t27）用33t-40t的网版印刷到布料上，一般连印两次（浆膜厚度约80 μ m，具体浆膜厚度视工艺而定），再用100-150 左右烘烤5-10分钟，使烫金浆干燥，然后烫金，（滚烫：温度180 、烫印压力为4kg/cm<sup>2</sup>、烫印时间为1-2秒。平烫：温度160 、烫印时间：10-15秒、硅胶版硬度为90度为佳。）

储存条件：1、温度5 —20

2、湿度30-70%

3、立式摆放

4、避免阳光直射

烫金小常识：

当烫金机升温至正常温度值时，烫金纸仍然烫不上。其因有二：

- 1、烫金纸不适烫该底材；
- 2、烫印温度不够，可再升温测试，如烫上后发蓝光则烫印温度过高，可适当降温再烫。

注：1、本产品经测试符合国际标准：60 温水加洗衣粉机洗30分钟不褪色；（金、银色60 温水加洗衣粉机洗120分钟不褪色）。

2、相关技术参数因操作环境的不一而有所差异，顾客在选用时须经过测试合格确认后才可大量使用。

联系人:李小兰

tel:15012896406

qq:54627869

本产品的加工定制是是，类型是电化铝烫印箔，材质是pet，厚度是0.016（mm），尺寸是640\*12000（mm）