

室内钢结构防火涂料(超薄型)

产品名称	室内钢结构防火涂料(超薄型)
公司名称	杭州康润涂料有限公司
价格	面议
规格参数	按溶剂类型分:乳胶漆 品牌:康润 类型:钢结构防火涂料
公司地址	杭州市西湖区西斗门路7号1幢224室
联系电话	0571-88949387 13336195917

产品详情

本产品以特殊树脂为主要成膜物质,加入阻燃剂、发泡剂、成炭剂及高性能颜填料和优质助剂加工而成。产品特性:1、具备优良的粘结性、耐沾污性、耐水性、耐化学性及抗老化性。2、具有良好装饰性能,平时涂层起到防腐保护作用。3、具备遇火发泡膨胀隔热的优异防火性能。适用范围:适用于建筑物及构筑物承重钢构件的防火保护,也可用于石油、化工、冶金、电力、煤炭等行业的钢结构建筑中,还适用于室内各种管件的防火保护。执行标准:gb14907-2002《钢结构防火涂料》序号检验项目技术指标检验结果1在容器中的状态经搅拌后呈均匀液态或稠厚流体,无结块符合要求2外观颜色涂层干燥后,外观与颜色同样品相比,应无明显差别符合要求3干燥时间(表干),h 844初期干燥抗裂性无裂纹符合要求5粘结强度,mpa 0.200.326耐水性,h 24 涂层不起层、发泡、脱落现象24,符合要求7耐冷热循环性,次 15 涂层无开裂、剥落、起泡现象15,符合要求8耐火性能涂层厚度,mm $2 \pm 0.202.06$ 耐火极限,h 12.1基层处理:钢材表面应做好防锈处理,并确保无油污、浮灰,清洁平整。使用说明:1.涂料施工前必须搅拌均匀,采用辊涂或刷涂进行施工,若涂料太稠需要稀释,必须配套使用专用溶剂稀释。2.施工时气温须在5-30,相对湿度须 80%。3.建议涂层每毫米厚度分3-4度施工,每次施工间隔时间 24小时(气温25)。并按所规定的耐火极限要求涂抹到相应厚度。4.各种不同建筑工程对耐火时间的要求均有所不同,故在具体的施工中,可参照该防火涂料的检测报告,以便确定所需求的涂层厚度及用量要求。5.本产品为溶剂型产品,含有易挥发的可燃性溶剂,施工场地必须注意通风,禁止明火及在现场进行焊接施工。6.施工时请使用必要的防护用具,并避免皮肤接触。理论涂布率:1.2~1.5kg/m²/mm,此数据是我公司在标准情况下所得数据,实际用量随施工具体情况有所变化。清洁与保养:1.用配套溶剂清洗施工工具。2.清洗后的废液处置,请遵循当地环保要求。3.涂层保养期7天(25)。包装及贮存:1、本产品为油性涂料。2、本产品应贮存在通风、干燥处,贮存温度5-40,避免雨淋和阳光直射。3、产品净含量、贮存期、生产日期及批号见标签。

本产品的按溶剂类型分是乳胶漆,品牌是康润,类型是钢结构防火涂料,单件净重是18KG(g),保质期是12(个月),颜色是白,米黄,中灰,黑,奶白,浅灰