

# 陶瓷三度烧材料 腰线花片原料 三度烧色釉料

产品名称	陶瓷三度烧材料 腰线花片原料 三度烧色釉料
公司名称	佛山市陶一色釉有限公司
价格	面议
规格参数	型号:G--- 品牌:陶一TAOYI 执行标准:企标
公司地址	中国 广东 佛山市 季华四路下北铺A座206
联系电话	86 757 82712080

## 产品详情

适合陶瓷腰线花片抛晶砖的表面装饰，烤烧温度1000-1050

### 一、品种明细：

编号	品名	颜色	备注	编号	品名	颜色	备注
g122	草绿			g723	大红		
g124	孔雀绿			g705	深红		
g203	水青			g792	桃红		
1203	宝石蓝			g806	紫罗兰		
g263	海蓝			502	仿银粉		
g265	钴蓝			513	仿金粉		
g267	亮蓝			507	古铜粉		
g301	黄色			g023	熔剂		
g302	土黄			9213	印刷釉		
g403	黑色			9406	白色		凸白
g605	黄棕			8010	水性印油		
g626	咖啡			9001	透明干粒		
g706	棕红			gm712	电光膏		虹彩
g776	金红			m908	稀释剂		稀释gm
g721	橙黄			gm901	白金膏		

### 主要性能及应用

颗粒细度：325目筛余小于0.3% 颜色批次稳定：用er50仪测 e<1.5

烤烧气氛：中性或弱氧化 产品含水率：<0.5%

装饰方法：可直接丝网印刷，也可间接印刷、喷涂、彩绘。

各颜色品种，在1000-1050度烤烧，可获得较好的光泽及附着性。

混合性：含锡类颜色g790 g776 g806可自我互混，一般不用来加入调其它颜色。其它色具有广泛的混合性，可任意混合。g706红g203青g301黄为三元基本色，互混可调制出无穷变化的中间色。

基础白料：g023熔剂 透明度高，始熔点低，用于增加光亮度，增强附着力。

9213印刷釉，调色（冲淡）剂 透明度高，发色力强；

9406白色，做凸白使用，800度烤烧。

仿金粉：附着牢固，且在烘烤800度以上后仍可光泽闪烁。

印刷网目：一般颜料以180-200目的丝网印刷，凸白以80-100目的丝网印刷，电光膏以250-300目的丝网印刷，干粒以60-80目的丝网印刷，金粉以80-100目丝网印刷

刷稍厚一点。

烤烧：颜料的呈色既取决于温度，也受烤烧的时间，窑炉气氛的影响。窑炉应具有良好的通风设施，600度之前必须保持良好氧化气氛。

## 二、8010水性调墨油

100份粉体使用8010水油的份数：颜色调色剂类40-60 金粉100-170

## 三、电光膏/闪光釉

可提供虹彩、珍珠白、青、绿等多种色彩的亮光釉

只可用m908稀释剂稀释，不用8010油调，m908加入不宜超过30%。

本产品的型号是G---，品牌是陶一TAOYI，执行标准是企标，CAS是20000