

改性戊二醛 GTW45 32% , 36%

产品名称	改性戊二醛 GTW45 32% , 36%
公司名称	湖北新景新材料有限公司
价格	面议
规格参数	型号:32% , 36% 品牌:湖北新景牌 类别:合成鞣剂
公司地址	硚口区古田二路以北汇丰企业总部7幢4层4号
联系电话	027-83313142 13995566655

产品详情

本产品主要用于皮革的鞣剂，适用于铬鞣的预鞣，复鞣或结合鞣，也适宜毛皮的鞣制。它可以在酸性，中性或碱性条件下使用。

改性戊二醛

一、特点

本品是在戊二醛鞣剂的基础上进行改性发展而成的新一代皮革鞣剂，它克服了高含量戊二醛有刺鼻气味和易缩聚成水不溶物以及成革色泽发黄的缺点。改性戊二醛主要和皮革中的肽链氨基作用形成牢固的交联链，并与胶原中的羟基形成缩醛。由于大分子团结构使其结合点多，反应后形成环状的体形分子，因此成革柔软、不易氧化、储存性好、革面细致、延伸性佳，具有助染作用和匀染性，成革耐洗、耐汗和耐酸碱，并具有一定的填充作用。

二、主要性能指标(specification)：

外观 透明无色或淡黄色液体

活性物(总羰基含量) (w/w) >32%

ph值@25oc 5--7

水中溶解性@20oc 可互溶

三、用途：本品主要用于皮革的鞣制,适用于铬鞣革的预鞣,复鞣或结合鞣,也适用于毛皮的鞣制。他可在酸性,中性或碱性条件下使用,用量为2-5%(以削匀革重计),ph值范围在4-5或7-8之间,最好为7.0。鞣制温度10-40 ,最佳温度为30-35 ,液比在1-10之间,最佳范围1-2.5,转动时间不得小于0.5小时。

以复鞣为例参考工艺(以削匀革重计)

工艺条件	猪皮服装革	山羊服装革	猪皮绒面服装革
液比	2.0	1-1.5	1.5-2
温度	35-38	常温	33-37
改性戊二醛用量	2-3	2.5	2.5
转动时间(小时)	1	1.3	1
铬液用量%(停鼓过液)	0.5-1	1	0.5-1

四、包装：

25kg; 125kg;200kg塑料桶装.

本产品的型号是32%，36%，品牌是湖北新景牌，类别是合成鞣剂，产品规格是GTW45，主要用途是皮革鞣剂