

UV（紫外线）光固化涂料，塑料底漆，面漆

| | |
|------|---|
| 产品名称 | UV（紫外线）光固化涂料，塑料底漆，面漆 |
| 公司名称 | 衢州三彩漆业科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 牌号:三彩 产商/产地:三彩/浙江衢州 含量 :固含量40-60（%） |
| 公司地址 | 开化县池淮镇皇岸上茨弄 |
| 联系电话 | 05706553366 13605703769 |

产品详情

【产品介绍】

该系列 uv涂料是一高品质 uv 产品。专为塑胶表面进行罩光工艺而开发。产品应用了最新的 uv 光固光技术及特殊加工工艺，使其有突出表面流平效果及表面抗油污能力，并保持很高的良品率。

- 流平佳；
- 附着力优异，高耐磨，高光泽；
- 抗油污能力强，良品率高；
- 符合欧盟 rohs2002/95/ec 指令。

【适用范围】

适用于各类塑料外壳的 uv 涂装，如手机，cd 机，md，mp3，手提电脑，数码相机，工艺品，化妆品瓶、笔壳等。

【产品规格】

- 组成：聚氨酯丙烯酸酯等
- 外观：无色透明液体

- 粘度 (nk-2,秒/25)) : 10 ± 2 秒
- 固体份 : 50~65%
- 比重 (g/ml, 25)) : 1 ± 0.05

【施工参数】

- 表面处理 : 除油、除尘、干燥
- 施工粘度 : 7.5~8.5 秒 (nk-2/25))
- 稀释剂 : gc803
- 稀释比例 : 1 : 0.4
- uv能量 : 800~1100mj/ cm²
- 喷涂气压 : 3~4.5kg/ cm³
- 漆膜厚度 : 8~15 微米
- 漆膜枪距 : 7~9 厘米
- 流平时间 : 3~5 分钟
- 预烘烤温度 : 5 分钟/60

【施工工艺】

1 : 素材 清洁 底漆 固化 uv罩光油 uv 固化 检验 , 包装。

2 : 素材 清洁 uv罩光油 uv 固化 检验 , 包装。

【注意事项】

- 使用前请先搅匀。
- 清洗有关的器具及喷枪。
- 工件或镀层必须平整, 无裂痕, 无颗粒。
- 压缩空气必须净化, 不含有油和水。
- 油漆使用前必须用场 400 目以上滤布过滤后方可使用。
- uv 在固化后尚有后固化过程, 因此工件固化下线后应妥善保管。
- 剩余的油漆应立即封好罐盖, 存放在凉爽, 干燥处。

【贮存】

- 贮存於阴凉、通风处、防淋、防晒、远离火源、光源。
- 有效期为半年。

【包装】

- 20kg

【安全守则】

- 使用本产品前请仔细阅读本产品的物料安全资料。
- 易燃产品，远离火种及热源。
- 施工场所需保持空气流通。
- 为了避免直接接触皮肤，请配戴防护眼镜，手套，防毒口罩施工。
- 不慎入眼时，立即用大量清水冲洗，及尽快求医治理。

【备注】

此产品说明书是依据理论及本公司实验所得乃参考资料，客户的施工环境和施工方法对产品的性能有直接影响。任何人士使用本产品前而没有详细徵询产品的适当用法，本公司不接受任何有关产品之投诉和因此而引致的损失。若需得到最佳效果或进一步的技术援助，请联络本公司市场销售服务部以获得表面处理和施工方面的技持。我们将不断改进产品的技术条件。

本产品的牌号是三彩，产商/产地是三彩/浙江衢州，含量 是固含量40-60（%），粘度是8-10S（2#涂测杯25 ）（S）