

哥俩好万能胶 山东 99 (%)

产品名称	哥俩好万能胶 山东 99 (%)
公司名称	苏州高新区永叶建材经营部
价格	面议
规格参数	产商/产地:山东 含量 :99 (%)
公司地址	苏州高新区横塘迎宾路35号1幢147、149号(好易家家居广场)
联系电话	051262397281 15151495271

产品详情

哥俩好牌绿色世纪环保型装饰胶是以合成橡胶为主，加入增粘树脂、促进剂、防老剂、稳定剂、有机溶剂等经特殊工艺精制而成的单组份挥发干燥型胶粘剂。

涂胶后表干较快，表干后一经接触便有很强的初粘力。

应用范围广，可粘接包括部分金属在内的多种材料。

适用于柔性物体的粘接，能缓解由于膨胀收缩引起的应力集中。

耐温性能好，充分干燥固化后，可在 - 40 至60 条件下使用。 介电强度为4kv/mm。 本胶可用于木板、胶合板、防火板、密度板、亚麻板、曲柳板、铝塑板等板材；还可粘接部分钢铁、铝材、橡胶、塑料、皮革、织物等其它材料。 本胶广泛的应用于室内装修、美术广告、汽车内饰。 本品不适用于聚烯烃、聚四氟乙烯、有机硅类、苯乙烯泡沫塑料以及添加了防粘剂的产品（一些新型的防粘涂层板材）。 对于软质的pvc材料，耐久性差，会出现脱落现象，不建议使用，如一定要用，请对每批产品进行实验（pvc中增塑剂的量影响粘接的效果）。 将粘合面的油脂、尘垢等污物擦掉，如果表面含有脱模剂（产品在成型时，涂在模具上，有防粘作用），在粘接前，应用溶剂擦去表面的脱模剂，对于特别光滑难粘的表面，要进行打毛，含水量高时，要先干燥，然后进行粘接。 用毛刷或刮板在粘合面上由内向外均匀涂胶(若大面积粘合，建议在两个粘合面上同时涂胶)，常温条件湿度70%以下晾置5~15分钟(以胶层略显不粘手为准)。

一次对准粘合面，由内向外挤压(排除气泡)，用橡胶锤或木锤敲击压实，24小时后可达到使用强度。

根据不同粘接材料每平方米涂胶量约为180克至260克。 如胶液粘度大,可用6#或120#溶剂油稀释。

难粘材料的粘接 多孔性材料 如粘接渗透力较大的密度板，先在密度板需要粘接的部位涂刷一遍胶液，使其充分干燥硬化（大约需30分钟）后，然后按正常方法施工。这样就能将这种渗透力较大的密度板与其它材料牢固地粘接在一起。 气密性材料 装饰胶属于溶剂挥发型胶粘剂，强度是由于溶剂挥发产生，气密性材料阻止了溶剂的挥发，因此，如使用不当，会产生鼓泡和脱落现象，气密性材料包括防火板、铝塑板、水晶板、pvc地板等，如果只有一面是气密性材料，另一面是透气性材料，一般也不会出现问题，如果两面都是气密性材料，透气性很差，粘接时就很容易出问题，因此，粘接方法就显得很重要。以下问题是必须注意的。 施工环境：阴雨天不要施工，阴雨天施工，粘接面会附着一层水膜，粘接后水分不易挥发，在温度高时，水分蒸发，会出现鼓泡、脱落等现象。低温时不宜施工，低温施工，溶剂挥发慢，晾置时间长，会出现不粘现象，时间短，容易残留溶剂，在温度升高时，溶剂挥发，出现鼓泡脱落现象。 涂胶：涂胶一定要均匀，通常薄一些效果较好，也可以把胶液适当稀释后再涂，涂胶不均

匀，胶膜厚的地方易残留溶剂。 晾置：晾置的时间长一些为好，一般15分钟以上，阴雨天或湿度大的时候可能会出现不粘的现象，可用电吹风加热被粘面几分钟，除去表面附着的水膜，然后粘接。 叠合：先以一边对齐，用丝布附在木块上加压，一边压一边叠合，以排除气泡。最后用木锤或橡胶锤加压。

保存：刚粘好的材料最好不要放到高温的地方，以免未挥发的溶剂瞬时挥发，而产生鼓泡，一般72小时达到最高强度。 常见问题分析 鼓泡 鼓泡主要是由于两粘接面之间有气体产生，由于气体膨胀，使材料变形所致，鼓泡原因主要有以下几方面：

粘接时晾置时间太短，残余溶剂太多，在温度升高时，溶剂气化，产生鼓泡。

阴雨天施工胶层中含水以及底材含水量太高，温度升高时水分挥发产生鼓泡。

低温时施工，容易产生过多的残余溶剂，温度升高时，产生鼓泡。 脱落

脱落主要是由于粘接力小于物体受到的外力，主要有以下几种原因：

粘接不能粘接的材料，象聚烯烃类、有机硅类，由于强度很低，受力后，很容易脱落。

材料的表面处理不好，有脱膜剂残留或材料本身含有防粘剂，使粘接强度降低，受力时容易脱落。

粘接一段时间后脱落，胶层被溶解，是被粘材料中有增塑剂迁移出，将胶层溶解所致（一般在增塑剂量大的pvc中常见，特别是高温季节，增塑剂容易迁移）。 翘边 翘边的原因有以下几方面：

边缘涂胶过厚，粘接时初粘力小，材料本身产生的形变使边缘翘起。 材料受热过高，材料受热，会产生收缩，产生很大的收缩力，同时胶层受热强度下降，使边缘首先被拉开。

被粘材料反面如需用双氧水或信那水等处理，一定要在涂胶前进行。

本品属易燃品，使用时应通风良好，远离防火源和高热，必要时戴防护用品。

勿让儿童接触，不可入口，防止溅入眼睛和接触皮肤。

贮存运输时远离火源和热源，严禁太阳曝晒；按易燃品保管运输，使用后的空包装桶同样注意防火。

本胶主要应用于室内装饰，不宜在温度超过60 的地方使用。如必须在户外使用，则应使胶液充分干燥固化，一般需72小时；如直接在户外施工，则应采取必要的避光措施，待其充分干燥固化后才可使用。

开盖时用手按住盖面，以免胶液窜出。

常温条件下保质期为二年。超过保质期，如胶液未变质，则仍可使用。 用户在使用过程中，如遇到其它问题，请及时与我公司联系，以便我们能尽快找到令您满意的解决办法。【技术指标】指标名称

指标 外观 浅黄色透明或半透明粘稠液体，无凝胶，无机械杂质 不挥发物含量% 30 粘度 mpa.s 200 ~ 800 拉伸剪切强度 mpa 木材 / 木材 > 1.0 耐温 - 40 ~ 60 耐水 木材 / 木材，常温水中48小时 不脱落

本产品的产商/产地是山东，含量 是99（%）