

二次还原铁粉 铁粉

产品名称	二次还原铁粉 铁粉
公司名称	巩义市鑫达冶金粉末厂
价格	.00/个
规格参数	种类:铁粉 含量:97%-98.5%
公司地址	巩义市大峪沟镇桥沟村
联系电话	0371-64051728

产品详情

种类	铁粉	含量	97%-98.5%
规格	FHY80.23 FHY80.25 FHY80.27	产地	巩义
	fhy80.23		

特点及用途：

低松装密度、高压坯强度，用于生产含油轴承、低密度异型件。

主要技术参数表：

化学成分	技术指标
总铁t.fe	98.00
mn	0.32
si	0.15
c	0.07
s	0.030
p	0.030
acl	0.40
氢损hl	0.5
松装密度g/cm 3	2.20-2.45
流动性s/50g	38
压缩性g/cm 3	6.4
+80目	<3

-325(47um)

5-25

注：压制压力为：490mpa

fhy80.25

特点及用途：

高成形性，用于生产中密度粉末冶金、含油轴承等件。

主要技术参数表：

化学成分	fhy80.25
总铁t.fe	98.50
mn	0.35
si	0.10
c	0.03
s	0.02
p	0.02
acl	0.30
氢损hl	0.30
松装密度g/cm ³	2.40-2.60
流动性s/50g	35
压缩性g/cm ³	6.50
-325(45um)	5-30

注：压制压力为：490mpa

fhy100.25

特点及用途：

高压缩性、高成形性，用于生产中高密度粉末冶金结构件。

主要技术参数表：

化学成分	fhy100.25	frh100.25
总铁t.fe	98.50	98.00
mn	0.35	0.35
si	0.10	0.35
c	0.03	0.03
s	0.02	0.02
p	0.02	0.35
acl	0.30	0.32
氢损hl	0.30	1.00
松装密度g/cm ³	2.40-2.60	2.40-2.60
流动性s/50g	35	35

压缩性g/cm ³	6.60	6.55
-325(45um)	5-30	5-30

注：压制压力为：490mpa