# 批发 天山可赛新1587胶水 可赛新1587平面密封胶 310ml

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 批发 天山可赛新1587胶水<br>可赛新1587平面密封胶 310ml |
| 公司名称 | 天宁区天宁利祖胶业经营部 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:否<br>基料:橡胶型密封胶<br>硫化方法:热转变型密封胶 |
| 公司地址 | 江苏常州市天宁区怡康机电广场 4-1080 |
| 联系电话 | 86-15961178854 18052718059 |

# 产品详情

| | | |
|---|---|---|
| 1527太阳能电池组件专用密封剂 | msds | tds |
| 包装规格:310ml/筒 订货代号:152765包装规格:400ml/软包 订货代号:152764包装规格:600ml/软包<br>订货代号:152763包装规格:20kg/桶 订货代号:152766包装规格:235kg/桶 订货代号:152769 | | |
| 白色，通过ul安全认证测试，卓越的耐紫外线性能；防雨水、防污垢、耐冰雹冲击，用于太阳能电池组件边框的<br>阳能电池组件接线盒的粘接、太阳能灯具密封。 | | |
| 1527w硅橡胶平面密封剂 | msds | tds |
| 包装规格: 85ml/管 订货代号:152701包装规格:310ml/筒 订货代号:152705 | | |
| 白色，耐候性好，电绝缘性能优异，防霉变，耐六氟化硫，应用于电气设备的密封与防水。 | | |
| 1527t硅橡胶平面密封剂 | msds | tds |
| 包装规格: 85ml/管 订货代号:152711包装规格:310ml/筒 订货代号:152715 | | |
| 透明，耐候性好，电绝缘性能优异，防霉变，耐六氟化硫，应用于电气设备的密封与防水。 | | |
| 1527b微波炉专用密封胶 | msds | tds |
| 包装规格:18kg/桶 订货代号:152785 | | |
| 黑色，微波炉专用，低粘度，涂胶工艺性能优异，胶线连续平整光滑。固化后的胶层不易结垢，耐擦洗，粘接<br>用于家电领域，典型应用于微波炉磁玻璃与腔体的粘接。 | | |
| 1587硅橡胶平面密封剂(超兰) | msds | tds |
| 包装规格: 100g/管 订货代号:158711包装规格:310ml/筒 订货代号:158715包装规格: 20kg/桶 订货代号:158716 | | |
| 蓝色，中等粘度，粘接性能良好，耐机油性能优良，用于汽车、摩托车、内燃机及各类机械设备部件平面密封。 | | |
| 1590即时密封型硅橡胶密封剂(超黑) | msds | tds |
| 包装规格:400g/筒 订货代号:159021包装规格:20kg/桶 订货代号:159025 | | |
| 黑色，即时密封型，高粘度，不塌陷，低模量，高伸长，无腐蚀、低气味，优良的耐润滑油性能，用于油底壳<br>件接合面密封。适用于涂胶后就进行压力测试的生产线。对于密封面的刚度要求低，适合机器施胶。 | | |
| 1599即时密封型硅橡胶密封剂(超灰) | msds | tds |
| 包装规格:400g/筒 订货代号:159911包装规格:20kg/桶 订货代号:159915 | | |
| 灰色，即时密封型，不塌陷，高模量，低伸长，无腐蚀、低气味，优良的耐润滑油、耐防冻液的性能。用于变<br>密封，发动机水泵结合面的密封，适用于在产品固化前进行压力测试的生产线。对于密封面的刚度要求高。特 | | |

润滑油、防冻液接触的平面的密封。

1592高温硅橡胶密封剂(超红) msds tds

包装规格:310ml/筒 订货代号:159205

红色，耐高温，长期耐温320°C，短期耐温370°C，固化速度较快，高温工况密封性能好，可以粘接多种材质。用
温密封与粘接的金属、玻璃等材料。如发动机、风机、泵体、阀门、管路等高温工况下工作的结合面密封。

1593w冰箱专用密封剂 msds tds

包装规格:310ml/筒 订货代号:159305

白色，脱醇型，低气味，不腐蚀内胆、不泛黄、不下陷、不龟裂，用于冰箱、冰柜等家用电器的密封和粘接。

1593b电子电器专用密封剂 msds tds

包装规格:310ml/筒 订货代号:159315

黑色，脱醇型，低气味，不龟裂，用于电子、电器行业设备密封和粘接。

1596硅橡胶平面密封剂(超灰) msds tds

包装规格: 100g/筒 订货代号:159611包装规格:310ml/筒 订货代号:159615

灰色，通用型，耐润滑油性能优良，低粘度，用于减速机、水泵、阀门及内燃机等零部件结合面密封。

1596f硅橡胶平面密封剂(超灰) msds tds

包装规格:310ml/筒 订货代号:159626包装规格: 20kg/桶 订货代号:159628

灰色，中等粘度，高模量，低伸长，固化速度快，耐润滑油性能优良，用于刚度高的结合面密封，特别适合于
面，如汽车、内燃机零部件结合面。

1598硅橡胶平面密封剂(超黑) msds tds

包装规格: 100g/管 订货代号:159811包装规格:310ml/筒 订货代号:159815

黑色，低粘度，通用型，耐润滑油、耐化学介质及耐候性能优良，用于减速机、水泵、阀门及内燃机零部件结

1598f硅橡胶平面密封剂(超黑) msds tds

包装规格:310ml/筒 订货代号:159866包装规格: 20kg/桶 订货代号:159867

黑色，中等粘度，低模量、高伸长，固化速度快，耐润滑油性能优良，用于低刚性平面的密封和粘接，特别适
击工况条件下变形和相对位移较大的两个结合面之间的密封。如重卡、工程机械及内燃机零部件的密封。

1598e硅橡胶密封剂(超黑) msds tds

包装规格: 100g/管 订货代号:159872包装规格:310ml/筒 订货代号:159876

黑色，自流平型，流动性好，良好的电绝缘性能，耐潮气、耐化学介质性能优异，对多种材料有良好的粘接性
用于机械、电器零部件的灌封。

1598h硅橡胶平面密封剂(超黑) msds tds

包装规格:310ml/筒 订货代号:159895

黑色，残胶易清理，适用于要求密封后将挤出密封面的胶进行清理的场合。检修时涂胶表面易拆开，用于汽车
部件、通用机械及电器设备的平面密封。

主要物理机械性能

| 产品代号 | 颜色 | 室温 | | 经200°C 168h热老化后 | | 经40#机油125°C24h浸泡后 | | 工作温度(°C) | 表干时间(min) | 全间m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 拉伸强度(mpa)gb/t528-1998 | 断裂伸长率(%)gb/t528-1998 | 拉伸强度(mpa)gb/t528-1998 | 断裂伸长率(%)gb/t528-1998 | 拉伸强度(mpa)gb/t528-1998 | 断裂伸长率(%)gb/t528-1998 | | | |
| 1587 | 蓝 | 1.8 | 350 | 1.8 | 310 | 1.6 | 380 | -54~210 | 10~20 | |
| 1596 | 灰 | 2.0 | 260 | 2.0 | 170 | 1.8 | 300 | -54~260 | 10~20 | |
| 1596f | 灰 | 2.3 | 130 | 2.3 | 110 | 2.2 | 130 | -54~260 | 5~15 | |
| 1598 | 黑 | 2.0 | 260 | 2.0 | 170 | 1.8 | 300 | -54~210 | 10~20 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1598e | 黑 | 1.8 | 150 | 1.8 | 110 | - | - | -54~210 | 20~40 |
| 1598f | 黑 | 2.0 | 400 | 2.0 | 350 | 1.8 | 420 | -54~210 | 10~20 |
| 1598h | 黑 | 1.8 | 400 | 1.8 | 350 | 1.7 | 420 | -54~210 | 5~15 |
| 1592 | 红 | 1.9 | 330 | 1.9 | 330 | 1.9 | 330 | -54~320 | 5~10 |
| 1590 | 黑 | 2.2 | 450 | 2.2 | 410 | 2.2 | 500 | -54~210 | 5~10 |
| 1599 | 灰 | 2.8 | 120 | 3.0 | 110 | 2.8 | 130 | -54~210 | 5~20 |
| | | | | | | 体积电阻(ω.cm) | | | |
| 1527 | 白 | 1.9 | 400 | 2.2 | 360 | 4.5×10 | | -54~210 | 5~15 |
| 1527b | 黑 | 1.2 | 280 | 1.3 | 270 | 2.0×10 | | -54~210 | 15~30 |
| 1527w | 白 | 2.0 | 350 | 2.0 | 300 | 3.3×10 | | -54~210 | 10~20 |
| 1527t | 透明 | 1.3 | 350 | 1.4 | 320 | 5.0×10 | | -54~210 | 5~15 |
| 1593w | 白 | 1.8 | 350 | 0.9 | 200 | 2.1×10 | | -54~200 | 3~15 |
| 1593b | 黑 | 1.8 | 350 | 0.9 | 200 | 1.7×10 | | -54~200 | 3~15 |

( 根据jb/t7311-2001标准测试 )

本产品的加工定制是否，基料是橡胶型密封胶，硫化方法是热转变型密封胶