

## 湿法云母粉 灵寿 600目（目）

产品名称	湿法云母粉 灵寿 600目（目）
公司名称	灵寿县恒升矿物粉体厂
价格	4500.00/吨
规格参数	原产地:灵寿 粒度/目数:600目（目） 白度:78（%）
公司地址	灵寿县土头村
联系电话	13931856564

## 产品详情

原产地	灵寿	粒度/目数	600目（目）
白度	78（%）	含量	99（%）
含水量	0.5（%）	含砂量	0.3（%）
松散密度	0.21（g/cm <sup>3</sup> ）	PH值	6.8--8.3
加工工艺	湿法		

湿法云母粉采用湿法生产工艺,增加了云母的径厚比、白度和纯度,降低了云母片的表面划伤。我厂重合同,守信用,保证质量,欢迎国内外客户光临惠顾。

### 化学指标：

siO <sub>2</sub>	al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	k <sub>2</sub> O	na <sub>2</sub> O	mgo	cao	tio <sub>2</sub>	fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>
44.5~46.5%	32~34%	8.5~9.8%	0.6~0.7%	0.53~0.81%	0.4~0.6%	0.8~0.9%	3.8~4.5%

### 物理指标：

耐热度	颜色	莫氏硬度	弹性系数	透明度	熔点	击穿强度
650	银白	2.5	( 1475.9~2092.7 ) × 10 <sup>6</sup> pa	71.7~87.5%	1250	146.5kv/mm

### 产品规格表：

规格（目）	堆积密度（g/cm <sup>3</sup> ）	白度（%）	磁性物含量（ppm）	含沙量（%）	水分（%）	吸油值（g/100g）	烧矢量
100(w-100)	<0.25	>70&>73	<80	<0.5	<0.5	30 - 30	<3.6
200(w-200)	<0.20	>72&>78	<60	<0.5	<0.5	35 - 38	<3
325(w-325)	<0.19	>74&>80	<60	<0.5	<0.5	36---40	<3
400(w-400)	<0.18	>75&>80	<60	<0.5	<.0.5	36 - 40	<3

500(w-500)	<0.16	> 75&>80	< 60	< 0.3	< 0.5	40 - 45	< 3
600(w-600)	<0.16	> 75&>80	< 60	< 0.2	< 0.5	40 - 48	< 3