

# 国标灌浆料,C30 C40 C50 C60 C70 C80高强无收缩灌浆料

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 国标灌浆料,C30 C40 C50 C60 C70 C80高强无收缩灌浆料 |
| 公司名称 | 河南卓能达建筑材料有限公司                         |
| 价格   | 40.00/袋                               |
| 规格参数 | 材质:聚丙烯纤维<br>产地:郑州<br>功能:加固灌浆          |
| 公司地址 | 新郑市                                   |
| 联系电话 | 18838062030                           |

## 产品详情

### 一、主要技术性能

由特种胶凝材料、膨胀材料、外加剂和钢纤维等组成的特殊混合材料，具有无收缩、早强、高强、耐久等特征，主要性能：

- 1、流动性好：不泌水，在水灰比很低的情况下，仍有流动性，可填充全部空隙；
- 2、早强高强：24h 抗压强度大于 30mpa ， 3d 抗压强度大于 45mpa ， 28d 抗压强度大于 70mpa ，可在 1~3d 内安装设备；
- 3、无收缩、粘结强度高：具有微膨胀，与钢筋的握裹力 28d 大于 6mpa ，确保灌注质量，地脚螺栓和机座（钢结构）基础以及新老混凝土牢固结合。
- 4、耐久性好：是无机灌注材料，不老化，对钢筋无锈蚀。

### 二、使用方法

- 1、使用需现场加水搅拌成灌浆材料，加水量为干粉料的 14~16%。
- 2、灌注前，把填充空间清理干净，预湿。
- 3、最好用机械搅拌，人工搅拌需用力均匀，搅拌时间不少于 5min ，否则达不到所需要流动度。
- 4、灌注孔或小空间时，可用人工插捣，灌注机器底凹或杯口时，可用振捣棒振捣，一定把气体赶跑，灌注密实，稍干后，把外露抹平压光。

5、灌注完毕后，经 12h 要浇水养护或用湿草袋覆盖养护，养护 14d。

### 三、适用范围

重型机械地脚螺栓锚固、高速公路修补砼及桥梁接缝连接、钢厂耐冲击耐磨损混凝土，地铁或隧道逆打法施工缝嵌固、民用建筑的梁柱接头、工程修补、工程抢修等工程中均要用到具有无收缩、高强度性能的灌注材料。

本产品的材质是聚丙烯纤维，产地是北京，功能是加固灌浆，规格是25kg/袋，抗压强度是80mpa，品牌是卓能达，适用范围是灌浆之类

联系电话：18838062030