西卡代理商 西卡214无收缩自流平水泥基灌浆材料 进口基础灌浆料

产品名称	西卡代理商 西卡214无收缩自流平水泥基灌浆材料 进口基础灌浆料
公司名称	深圳和能达建材有限公司
价格	面议
规格参数	材质:水泥灌浆 产地:广东 功能:机器底座灌浆填缝
公司地址	深圳宝安区福永
联系电话	0755-27372166

产品详情

简介

sikagrout-construction经济型无收缩自流平化学灌浆料，具有良好的性能、适用于多种结构和基础底板的化学灌浆

应用

设备安装灌浆设备、柱基、底架基础灌浆水平植筋锚固洞穴、沟缝、凹处灌浆灌浆修补优点sikagrout-construction灌浆料施工简单，只需在现场按要求掺水搅拌即可使用浆体拌制与施工简单流动性能好收缩补偿强度增长快无毒、无腐蚀不含铁离子和氯盐可操作时间长预混包装，避免现场配制带来的产品性能波动

测试认证/标准 jc/t986水泥基灌浆材料

产品参数

形态

外观/颜色　灰色粉状

包装　　25 kg/袋

干粉容重　1.64 kg/l

储存条件　在 +5°C～+35°C下的阴凉处储存，密封，干燥情况下个月

技术参数

砂浆密度　2.1-2.2 kg/l

流动性测试　jc/t986：初始流动度≥260mm，30分钟流动度保留值≥230mm

抗压强度

依照jc/t986　1天≥22 mpa

3天　≥40 mpa

28天　≥70 mpa

系统信息

加水量

4.0-4.3升水/25公斤（袋）

使用说明

基层准备

混凝土表面需干燥、密实、无油污，无水泥浮浆和任何不利于粘接的颗粒。金属（铁和铁板）表面需无鳞锈、铁锈和油污。吸水性基层需用水浸润饱和。

混合

每公斤/袋加入4.0-4.3l水以达到所需要的稠度，用低速的电动搅拌器（速度不超过转/分钟），直至搅拌均匀

施工

建议有经验或经过培训的施工人员来完成此项工作，并需要有合理的现场安排。

将已搅拌好的灌浆料灌入基础，灌浆料只能从一边浇筑，以使气体能自由逸出。在施工底板时，需要有足够的压力以使灌浆料能充分流动；

在搅拌完材料分钟内必须完成灌浆，并确保施工必须连续作业。在较难灌筑的情况下，可以使用引导条，但不宜使用振动设备；

大体积灌浆：根据其体积，可选用较大的石子如：4-8毫米，8-16毫米或16-32毫米，加入到本灌浆料中。

其比例在50%-100%之间，卵石较碎石好。

工具的清洁

使用完以后，用水立即对工具和设备进行清洗，硬化和固化了的材料只能用机械方法去除。

开票及运费请咨询卖家。

本产品的材质是水泥灌浆，产地是广东，功能是机器底座灌浆填缝，规格是25KG，抗压强度是≥80，品牌是西卡，适用范围是任何需要填充但施工受限制的地方