

供应美国VpCI-388防锈涂料

产品名称	供应美国VpCI-388防锈涂料
公司名称	烟台宝地经贸有限公司
价格	100.00/桶
规格参数	品牌:CORTEC 型号:VpCI-388 包装:19升/桶
公司地址	烟台市芝罘区新阳街-10号
联系电话	0535-6200483,6223703 13954527300

产品详情

VpCI-388是一种暂时的、可去除的涂料，能形成坚固、干燥的包膜。用cortec VpCI-414之类的碱性清洗剂很容易将其去除。VpCI-388提供室内长期防锈保护（超过3年，具体时间视涂层厚度及周围环境而定），及室外短期保护。推荐膜厚1mils（25微米）。

特点

- 可按客户要求提供多种颜色。
- 膜不粘可去除。
- 干燥之后呈无光光滑膜。
- 无环境污染。

理化特性

- 外观 白色粘性液体
- 薄膜类型 坚固
- 固含物 37—42%
- ph 9.4—10.0
- 覆盖面积 55—63平方米/升，膜厚25微米

- 密度 0.98—1.01kg/l
- 粘度 8000—15000cps
- voc 37克/升
- 干燥可触摸时间 5—30分钟
- 干燥可使用时间 4—6小时
- 抗盐雾试验 100小时]
- 抗潮湿试验 150小时

典型应用

- 重型设备的运输保护
- oem (海上设备机械)
- 零部件运输
- 进一步保护被油漆的表面

施工

- 表面准备：

钢结构涂料委员会 美国锈蚀标准

6

b—1

- 产品准备：

使用前轻微混合，可用水稀释。如果稀释应搅拌5分钟。

- 施工：可喷、刷、滚或浸。一般情况下。6mils (150微米) 的湿膜形成2mils (50微米) 的干膜。
- 喷涂施工：

下列数据是根据graco喷涂设备列出，推荐使用空气辅助无空气 (aa) 设备。

设备：

mils 3—5mils (75—125) 微米

型号 aaplus

泵 30 : 1

嘴

0.019—0.021英寸（0.048—0.053厘米）

帽

标准

过滤器

100目不锈钢高压过滤器

空气压力

100psi（7巴）

液体软管

3/8英寸不锈钢塑料

液体雾化压力

1000 psi（69巴）

清洗

喷完之后用肥皂和水清洗工具。

包装及储存

- 包装：19升和208升金属桶。
- 储存：24c可保存12个月，避免冷冻