

COP日本瑞翁E48R

产品名称	COP日本瑞翁E48R
公司名称	苏州乾驰塑胶原料有限公司
价格	310.00/KG
规格参数	品牌:日本瑞翁 型号:E48R
公司地址	江苏省苏州市吴中区甪直镇阳光西路168号
联系电话	0512-36638909 15190188052

产品详情

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
物理性能	比重	astm d792	1.01	g/cm ³
	熔流率	(280 ° c/2.16 kg)	iso 1133	25 g/10 min
机械性能	吸水率	(平衡)	astm d570	0.010 %
	拉伸模量		iso 527-2	2500 mpa
	拉伸应力	(屈服)	iso 527-2	71.0 mpa
	拉伸应变	(断裂)	iso 527-2	10 %
	弯曲模量		iso 178	2500 mpa
	弯曲强度		iso 178	104.0 mpa
冲击性能	悬壁梁缺口冲击强度	(3.20 mm)	astm d256	21 j/m
热性能	热变形温度	(1.8 mpa, 未退火)	astm d648	122 ° c
	玻璃转化温度	(dsc)	dsc	139 ° c
电气性能	线形膨胀系数	流动	astm e831	0.000060 cm/cm/ ° c
	体积电阻率		iec 60093	1.0e+16 ohm · cm
	介电强度 2	方法a (短时间)	astm d149	40 kv/mm
	(1.00 mm)			

	介电常数 (1 mhz)	iec 60250	2.30	
	耗散因数 (1 mhz)	iec 60250	0.00020	
可燃性	ul 阻燃等级	ul 94	hb	
光学性能	折射率	astm d542	1.531	
	透射率 (3000 μ m)	astm d1003	92.0	%
补充信息	the value listed as glass transition temp dsc, was tested in accordance with jis k7121. water absorption, astm d570: <0.01 % pencil hardness, jis k5401: h			