

水性玻璃烤漆

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 水性玻璃烤漆 |
| 公司名称 | 广东东莞市金釉发化工原料有限公司 |
| 价格 | 42.00/KG |
| 规格参数 | 品牌:金釉发 型号:C93系列 |
| 公司地址 | 广东省东莞市寮步镇横坑金银岭工业区 |
| 联系电话 | 0769-83526616 18664160731 |

产品详情

ginufa

东莞市金釉发化工原料有限公司

东莞市寮步镇横坑金银岭工业区嘉信大厦b栋三楼

电话：0769-88039469 手机13726417646

联系人：萧小姐

品名：水性环保烤漆

型号：c93系列（喷涂）sh65系列（手绘）

性

质：

本产品选用进口环保树脂为原料制成，可以以水来做为稀释剂，环保方便，并符合国家定的环保要求，施工方便，安全性高，涂装成本低，漆膜具有高光泽高硬度，附着力极佳，具有较强的抗水性和耐醇效果。

技术指标

颜色 透明色，可加5~15%的色精或加8~25%的色浆任意调色

固含量（%） $35 \pm 2\%$

粘度(涂-4杯,秒,25) 26 ± 2

ph值 7.5-8.0

稀释剂 净水

硬度 4h

耐沸水 3小时

耐洗碗机 7个循环共10小时百格无脱落

美国加州65 通过

微波炉 通过

盐雾 200小时

耐候性 3年

光泽/哑光 $>95^\circ$ /全哑、半哑

应用领域：本产品适用于陶瓷制品上色、玻璃制品上色。

使用方法：

本产品喷涂或手绘于工件表面，使用时先按1.5%加入密着剂，再根据使用习惯用净水调整漆的粘度，一般加20~30%或不需加水；再搅拌均匀，用200目以上的网布过滤杂物或气泡后即可喷涂；喷好后让其流平3~5分钟后再放入烤箱作渐进烘烤，透明色温度达到160~170 后恒温30分钟（透明桃红、紫色温度不高于80，可延长恒温时间），实色温度达到170~180 后恒温30分钟，即可降温而成。

包装储运：

包装为塑胶桶，25kg/桶；贮存期为12个月，存放在阴凉、通风的库房内，避免日光直接照射，运输和贮

存温度在5度以上。