

阴离子硅乳 清源 柔软，平滑

产品名称	阴离子硅乳 清源 柔软，平滑
公司名称	石狮市清源精细化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:sw--303阴离子硅乳 品牌:清源 主要用途:柔软，平滑
公司地址	中国 福建 石狮市 石狮市鸿山镇伍堡工业区
联系电话	0595-0595-88921336 13599991355

产品详情

型号	sw--303阴离子硅乳	品牌	清源
主要用途	柔软，平滑	CAS	无

sw-303阴离子硅乳

阴离子硅乳系乳液聚合而成，具有粒径小、分散均匀、分子量高、稳定性良好的特点。由于织物印染用助剂、染料大都是阴离子型，因而该乳液与树脂、增白剂、涂料等功能型的阴离子助剂配伍性极佳。在织物涂层上可与水性聚氨酯、丙烯酸、粘合剂拼混使用，可使涂层织物提高手感，防止发粘，增加光泽和牢度。本产品对织物后整理上使用能赋予织物良好的亲水性，柔软、滑爽、具有毛型的手感，织物弹性明显提高，曲磨性能明显上升，使织物具有很好的舒适服用性能。

产品性质：

外观：乳白色半透明呈蓝光乳液

ph值：6~8

离子型：阴离子

分散性：任意比例水中分散性很好

耐酸碱性：70%硫酸：40g/l 100%烧碱：70 g/l

稳定性：冷、热稳定性良好

用途：本品可用于棉、麻、毛、混纺、化纤织物的后整理，织物经整理后有下列特点：

具有亲水、柔软、滑爽、丰满感，织物弹性明显提高，曲磨指标上升，具有一定的防皱性，耐洗性良好。

对印染织物的色牢度、色变影响极小，是阳离子柔软剂无法比拟的。

可用于羊毛防缩整理，指标可达到国际羊毛局规定的超级耐洗防缩指标。

工艺：在织物后整理上浸、轧都可，视客户手感要求调节用量。

与防皱树脂同浴使用，可减少树脂用量30%—50%，效果不变，可有效降低织物的游离甲醛含量。

与水性聚氨酯、丙烯酸、粘合剂拼混使用，可按粘合剂体系的5%—15%拼混，可明显改善手感，防止布面发粘，增加光泽度和牢度。

注意事项：本品属阴离子型，使用时避免强阳离子物质混入，以防造成工作液破乳、凝聚，不能使用。

不能与阳离子软片同浴使用，可与弱阳离子氨基硅油同浴使用，但必须先将阴离子乳液化好成工作液，然后加入氨基硅油。

在与交联剂、催化剂配伍时，须将交联剂、催化剂分别用部分水稀释后加入工作液。

包装贮存：本品有效期为六个月至一年，如超期可按标准核查，如合格则仍可使用。贮存时避免阳光直接照射，存放在阴凉、干燥通风处。

120kg塑料桶包装。

石狮市清源精细化工有限公司

地址：石狮市鸿山镇伍堡工业区

联系电话：0595-88983689

传真：0595-88908300

邮编：362700