

玻璃棉卷毡厂家生产直销

产品名称	玻璃棉卷毡厂家生产直销
公司名称	廊坊顺和保温材料有限公司
价格	1.40/平米
规格参数	品牌:顺和 型号:定做 导热:0.032
公司地址	河北廊坊大城县权村镇九高庄村
联系电话	0316-8065751 18631680266

产品详情

产品特点：

保温效率高：高温玻璃棉的纤维均匀细长，纤维与热量传递方向垂直的排列，使其能有效阻止热量的传递，减少热量的损失。

质轻：轻质的高温玻璃棉安装极为方便，施工时用普通的切纸刀就可按您的要求切成任意尺寸。 **不会碎裂、拉长：**均匀细长的纤维保证相互之间交织紧密，因此不必担心在固定处一钉孔位置，常见的保温材料受到振动或使用一段时间后，因为纤维脱节而被拉长，出现空洞，导致热损失随使用时间而增大的现象。

化学性能：高温玻璃棉的pH值为7-8之间，其可溶出的氯离子含量极小，对设备、管道无腐蚀作用。
憎水性：高温玻璃棉由细长玻璃纤维组成，不含渣球，与其它种类保温材料相比，不会因浸水或淋雨而碎裂，晒干后其保温性能不变（保温材料具有，憎水性并不表示保温材料不吸水，而是表示其吸收的水分的可排出能力）。 **健康性：**高温玻璃棉保温材料对人体无毒无害。

可生产规格

序号	容重(kg/m ³)	厚度(mm)	长度(mm)	宽度(mm)
1	10	40 ~ 200	9000 ~ 30000	1100 ~ 1200
2	12 ~ 48	40 ~ 200	9000 ~ 30000	1100 ~ 1200
3	16 ~ 48	30 ~ 200	9000 ~ 30000	1100 ~ 1200

密度与导热系数变化表

容重 (kg/m ³)	厚度 (mm)	宽度 (m)	导热系数 (w / m.k)	热阻 (m ² .k/w)
10	50	1.2	0.044	1.14
10	75	1.2	0.044	1.70
10	100	1.2	0.044	2.27
12	50	1.2	0.043	1.16
12	75	1.2	0.043	1.74
12	100	1.2	0.043	2.33
14	50	1.2	0.041	1.33
14	75	1.2	0.041	1.83
14	100	1.2	0.041	2.44
16	50	1.2	0.039	1.28
16	75	1.2	0.039	1.92
16	100	1.2	0.039	2.56
24	25	1.2	0.036	0.69
24	40	1.2	0.036	1.11

24	50	1.2	0.036	1.39
32	25	1.2	0.034	0.74
32	40	1.2	0.034	1.18
32	50	1.2	0.034	1.47
48	25	1.2	0.033	0.76
48	40	1.2	0.033	1.21
48	50	1.2	0.033	1.52

技术指标：

项目	单位	指标	实测值	备注
容重	kg/m ³	10-96	10-96	gb/t 13350-2000
纤维平均直径	μm	< 8.0	4.0-6.0	gb/t 13350-2000
憎水率	%	> 98	> 98.5	jisa9512-2000
导热系数	w/m.k	0.049-0.042	0.045-0.032	gb/t 13350-2000
不燃性		不燃	合格 (a级)	gb/t 13350-2000
吸声系数			1.03产品混响定法24kg/m ³ 2000hz	gb/j47-83
最高使用温度		400	410	gb/t 13350-2000

r-热阻值

厚度(毫米)\容重(公斤/立方米)	12	14	16	20	24
50	1.22	1.32	1.36	1.43	1.47
75	1.83	1.97	2.03	2.14	2.21
100	2.44	2.63	2.70	2.86	2.94

r-热阻值=厚度/导热系数（单位：平方米·米/瓦）英制热阻值是换算公式： $1\text{h}\cdot\text{ft}^2\cdot\text{of}/\text{btu}=5.678\text{m}^2\cdot\text{of}/\text{w}$
 数据来源：国家玻璃纤维产品质量监督检验中心检测报告。可加工生产各种规格，欢迎来电咨询