重庆环氧重防腐涂料，贵州改性环氧防腐油漆厂家直销

产品名称	重庆环氧重防腐涂料，贵州改性环氧防腐油漆厂家直销
公司名称	重庆祥和磷化（涂料）有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	品牌:祥和 型号:XHDAC
公司地址	重庆市石桥铺渝州路29号华宇名都城12-8室
联系电话	185-80853726 18580853726

产品详情

祥和 牌xhdac314型改性环氧重防腐涂料

（橡胶环氧型）

1 前言

这是祥和磷化（成都）总部下属的专业公司，在引进技术的基础上研制生产的高科技产品。它是针对环氧重防腐涂料所存在的耐候差，易粉化的不足，以中外公认的长寿型氯磺化聚乙烯橡胶作主要改性剂，通过加入特种添加剂、助剂等，经先进工艺制备而成的双组分重防腐涂料。

2 适用范围

适用于钢铁表面防锈底漆和车间底漆，也可作桥梁、船舶、海上平台、水下设施、港湾设施、汽车底盘、油罐外壁等防锈底漆上作面漆，还可作化工防腐涂层、煤矿设施的防腐涂层等。和

3 主要特点

3.1 互穿网状耐磨涂层。固化后形成介于环氧树脂链和橡胶链之间的互穿网状高分子防腐涂层，进而有效地防止涂层的变化，提高涂层的耐候性。

3.2 防腐性能好。涂层还具有极强的附着力、耐候性、耐碱性、耐水性、耐久性等性能。

3.3 施工方便、常温固化。施工工艺简单，不受场地环境限制，只须使用时随配随用即可，采用通用施工方法，常温就可固化成膜。

4 技术参数

项 目	技术参数	检测标准
在容器中的状态	搅拌混合后，无硬块，呈均匀状态	
混合性	能均匀混合	
施工性	刷涂无障碍	
适用期，h ≥	3	
粘度（涂-4杯，23℃），s ≥	55	gb/t 1723-1993
细度， μm ≤	50	gb/t 1724-1979
固体含量，% ≥	63	gb/t 1725-2007
表面干燥时间（23℃），h ≤	3	gb/t 1728-1989
实际干燥时间（23℃），h ≤	24	gb/t 1728-1989
漆膜外观	各色，平整	

附着力（划格间距1mm），级≤	2	gb/t 9286-1998
耐弯曲性，mm ≤	3	gb/t 6742-1986
耐冲击性，cm ≥	50	gb/t 1732-1993
耐中性盐雾性	120ha不起泡，不脱落，不生锈	gb/t 1771-1991
耐盐水性（5%nacl，23°C，7d）	不起泡，不脱落，不生锈	gb/t 1763-1979
耐碱性（5%naoh，23°C，7d）	不起泡，不脱落，不生锈	gb/t 1763-1979
耐酸性（5%h2so4，23°C，7d）	不起泡，不脱落，不生锈	gb/t 1763-1979
耐油性（浸入煤油，23°C，7d）	不起泡，不脱落，不生锈	hg/t 3343-1985
环氧树脂的定性	存在环氧树脂	hg/t 2884-1997
a.试验时间可根据使用场合的要求进行商定。		