

PE-65潮气固化型树脂

产品名称	PE-65潮气固化型树脂
公司名称	东莞市浩展高分子材料有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	品牌:浩展 型号:PE-65
公司地址	东莞市樟木头镇石新工业区
联系电话	13509693881

产品详情

技术资料表

pe - 65 潮气固化型树脂

特性

: pe - 65

为塑胶眼镜架表面专用潮气固化型pu树脂，所选原材料均采用国际著名公司的特种原料，产品光泽，硬度，流平更具特色，是镜架用金油之最佳选择。

技术指标：

固成分：65 ± 2%

外观：透明液体 黏度：1000 ± 100cps/ 25

色泽： 1 gardner 硬度：h(中华铅笔)

性质： 1. pe - 65 与湿气反应成膜后，漆膜的耐磨性，硬度，韧性很高。

2.耐化学性质佳，具耐溶剂侵蚀，耐水、耐酸碱侵蚀

3.受紫外线及气候影响pe - 65 的漆膜会黄变

4.相容性佳，有较高光泽度，良好曲折性

5.对特殊之pc、pp、pe、abs 眼镜材料的附着力表现出色

干燥时间：在25 条件下，指触120分钟，完全硬化12小时。

注意事项：

1. pe – 65 以空气中的湿气硬化，因此湿度需保持在相对湿度60度至90度时反应之光泽最亮丽

2.

使用之稀释剂不可含醇类、胺类、水类（如：bcslipa\iba\eg等），注意溶剂的纯度，不可含上述物质过高，水分必须小于0.05%

3.稀释及混合使用时请先试验在溶剂中的稳定性及溶剂对漆膜的影响。

4.冬天使用时可用促进剂调整干燥速度

5.溶剂稀释后不可存放，需立即用完

保存：

请存放于阴凉干燥之场所，最佳储存温度为：20 ~ 25

本品为第二石油类产品，请远离火源

产品保质期：6个月

包装：200kg/桶

该文件中的数据来源于我们的研究测试被认为是可靠地，任何客户在使用前有责任测试产品在具体应用中的可行性。客户在使用我们的产品前应对该产品的质量、安全和其它性能进行检测。我们不接受和承担直接或间接由我们产品导致的损失责任。此文件没有做出任何许诺、暗示或推荐使用未经授权的任何专利和发明。