

广东户外军装撕裂强度提升剂FCL002A

产品名称	广东户外军装撕裂强度提升剂FCL002A
公司名称	广州庄杰化工有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:庄杰化工 型号:FCL002A
公司地址	广东省广州市萝岗区九龙镇均和大街73号
联系电话	86-02032058392 13829706661

产品详情

户外军装撕裂强度提升剂fcl002a

产品描述：

针对棉、亚麻、再生纤维素纤维和他们与合纤的混纺织物，由于纤维较短或强度较差，织物的强度和抗拉力也相对应的较差，在使用或者洗涤过程中，容易产生磨损或破裂。通过撕裂强度提升剂fcl002a处理后的织物，可以有效的提高织物纤维间的耐摩擦系数，提升抗撕裂强度，提高产品的使用性能，延长使用寿命。

产品用途：

户外用品整理，如：风衣内衬布、风衣、夹克、冲锋衣等

配件：背包、行李箱

其他：帐篷、睡袋

产品特性：

增加纤维的平滑性。

杰出的提高针织面料的缝纫性，减少针孔现象。

保护纤维强力，提高纤维的撕破强力。

黄变极小，可提高白度。

同大部分增白兼容，增白柔软一步完成。

杰出的稳定性，不破乳，不粘辊，浸轧浴浓度稳定。

可以和树脂进行一浴整理，缩短工序。

物化性能：

外观：白至黄色乳液

主要组分：聚乙烯乳液

离子性：非离子

ph：3.5 ± 5.5 (10g/l分散液)

溶解性：易溶于常温水

使用方法：

一般用浸轧法，一浸一压，轧余率60-80%，轧槽温度：20℃，烘干温度110-130℃ *1-3分钟（按布的厚重，若布重轻，烘干时间可以缩短，反之延长）。

可以与树脂同浴使用，工艺如下：

整理方法：树脂
x g/l

fcl002a 30 g/l

催化剂 y g/l

浸轧法（轧液率 84%） 烘干（100℃ × 3分钟） 定形（160℃ × 2分钟）

使用用量：

具体由加工织物的材料和所需效果而定

全棉 5-50g/l

亚麻织物 15-60g/l

人棉 10-30g/l

羊毛 5-30g/l

合纤 5-20g/l

备注：

在使用 fcl002a 时或处理后，请根据需要进行使用适当性及其他检测事项の確認。

在使用过程中，如发现外观及其特性有可疑之处时，请暂停使用，并麻烦您向本公司的业务经理进行查询。

在实际现场作业时，请仔细阅读产品包装上的注意事项后再使用。

注意事项：

- 1、本品在使用前必须搅拌均匀，使用合格的印染用水进行配制；
- 2、本品无毒无害，使用时候要注意不要溅入眼内，或接触到粘膜和皮肤上，发生这种情况可以用大量水冲洗。

储存与包装：

本品为非危险品，不可食用，避免接触眼部，按非危险品存运。存储时请注意密封保存，勿敞口放置，存放于干燥通风处，使用后应及时盖好桶盖，防止蒸发及混入杂质，在原包装中可稳定储存12个月。

包装120kg/桶装。

免责声明：

以上所提供的资料仅基于庄杰化工目前的知识和经验。考虑到影响工艺和应用的诸多因素，这些资料并不表明用户可以无需根据工艺条件进行试验和测试。也不保证本产品可以适应于专门用途。用户据此引用庄杰化工产品所产生的后果，庄杰化工不承担相关的法律责任。