

# 聚氨酯密封剂（U50）

产品名称	聚氨酯密封剂（U50）
公司名称	北京金广弘生地坪装饰工程有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	品牌:金氏漆 型号:C315 固体份:50%
公司地址	北京市海淀区万寿路北
联系电话	010-57194152

## 产品详情

### 聚氨酯密封剂（u50）

#### 产品说明书

#### 产品描述；

聚氨酯密封剂（面漆）是一个双组分，耐化学腐蚀，有哑光和有光光泽的聚氨酯密封剂。具有优异的耐磨性、耐化学性和耐污性，优异的保色性。适合应用在车库，餐厅，仓库，仓储设施，飞机库，动物舍和汽车维修设备的混凝土基层。

#### 产品优势；

优异耐磨性

良好的耐化学性和耐污性

适用于室外和室内应用

可应用于水平和垂直表面

#### 基层要求；

基层温度必须至少10 以上，相对湿度在85%以下。

基层必须无污垢，蜡，固化剂等外部材料

在高湿度条件下通风不良固化时间将延长

#### 产品组成；

聚氨酯密封剂是一个脂肪族多异氰酸酯配方。

#### 产品颜色；

聚氨酯密封剂有透明和有限的几个颜色。可按需求定制颜色。

#### 基层处理；

表面处理是任何成功的树脂地坪系统，在应用中最关键的部分。所有的基层必须按要求妥善处理。必须由受过培训或有经验的承包商或维修人员进行施工。

#### 产品安装；

按比例混合聚氨酯密封剂。使用用刷涂，短绒毛辊滚涂，或刮涂，应注意的最大限度地减少由过度滚压引起的空气滞留。也可以通过无气或常规喷涂。

#### 现场清理；

用肥皂和水清洗皮肤。工具和设备应用二甲苯或稀释剂清洗。

#### 产品覆盖；

大约覆盖350-400平方英尺每加仑，0.05mm-0.075mm厚度，覆盖过厚（0.075mm）可能导致起泡或（针孔）。重涂间约为14-16小时。

#### 产品维护；

如果地坪因动物脂肪、润滑油、油脂或肥皂膜变得光滑，用经济，易使用的水性清洁剂彻底清洗干净。长时间的交通车辆引起磨损，需要涂装面漆解决。

#### 售后服务；

提供材料选取，规范，排除故障，并对混凝土表面适当的维修和保护咨询服务。

#### 技术资料；

粘度 77 15分钟	700-900cps	使用时间	8小时 77
混合比例	2 ; 1	指触干燥	10-14小时 77

体积固体含量	56%	重涂	12-16小时 75
voc	405 gm/l	步行	16小时 77
每加仑重	10.5 lb/ga	完全固化	5-10天