

# 丙烯酸聚氨酯密封剂 (AU52)

产品名称	丙烯酸聚氨酯密封剂 (AU52)
公司名称	北京金广弘生地坪装饰工程有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	品牌:金氏漆 型号:P115
公司地址	北京市海淀区万寿路北
联系电话	010-57194152

## 产品详情

### 丙烯酸聚氨酯密封剂 (au52)

#### 产品说明书

#### 产品描述；

丙烯酸聚氨酯密封剂是一个双部分，透明，具有保光性能的丙烯酸聚氨酯密封剂。它可作为一个密封剂/涂层应用在各种基层上。丙烯酸聚氨酯密封剂固化后非常坚韧，耐磨损薄涂层具有卓越的耐候性，耐老化，颜色稳定，长期保持光泽的特性。该系统被设计用于在混凝土，酸着色，外露骨料，地砖和各类装饰混凝土表面。

#### 基层要求；

基层温度必须在至少12 以上

基层有有效的防潮层

使用在妥当处理的表面

基层表面无污垢，蜡，固化剂和其他材料

不作为裂纹修补和反射薄涂层使用

#### 产品优势；

优异的耐候性

良好的耐化学性和耐沾污性

优异的保光、保色

不粉化、不泛黄

优异的耐磨性

#### 产品组成；

丙烯酸聚氨酯密封剂是一个双组分丙烯酸脂肪族异氰酸酯聚氨酯。

#### 产品颜色；

丙烯酸聚氨酯密封剂仅有透明的颜色。

#### 注意事项；

不使用溶剂型丙烯酸作为底漆

使用在正确处理的混凝土表面

应用面积小于200平方英寸 /加仑，滞留的溶剂和可能会导致较严重的起泡

基层应涂装防水层

#### 基层处理；

表面处理是任何成功的树脂地坪系统，在应用中最关键的部分。所有的基层必须按要求妥善处理。必须由受过培训或有经验的承包商或维修人员进行施工。

#### 产品安装；

丙烯酸改性聚氨酯密封剂涂装于正确处理的表面。表面必须是不含油脂，动物油脂，水或其他外来物质。表面应干燥，温度超过10 以上。相对湿度不应超过85%。丙烯酸改性聚氨酯密封剂可以在潮湿的环境下固化。不适用于表面温度在5 露点以内。不建议在地坪上有静水压力。最好的涂装方法是使用一个不掉毛的羊毛滚桶。在同一个方向滚动，保持边缘湿润。不要滚压过多的产品。在整个涂装和固化中，为了安全和正确的固化，保持适当的通风。当使用彩色的涂层层时，务必要确保批处理的数量是相同的，以确保一个统一的色调。丙烯酸改性聚氨酯密封剂可以喷涂或常规涂装。

#### 现场清理；

用肥皂和水清洗皮肤。工具和设备应用二甲苯或稀释剂清洗。

#### 产品覆盖；

大约覆盖300平方米每加仑，0.075mm厚度，覆盖过厚可能导致起泡。

#### 产品维护；

安装后提供维护说明。

售后服务；

提供材料选取，规范，排除故障，并对混凝土表面适当的维修和保护咨询服务。

技术数据；

干膜厚度	1.5-2.5mil	覆盖	250-425平方英尺 /加仑
voc	400 gm/l	使用时间	4-6小时
混合	4 ; 1	重涂	8-48小时
固含量	40 ± 2%		