

水性硅氧烷乳液密封剂A00

| | |
|------|-------------------|
| 产品名称 | 水性硅氧烷乳液密封剂A00 |
| 公司名称 | 北京金广弘生地坪装饰工程有限公司 |
| 价格 | 1.00/kg |
| 规格参数 | 品牌:金氏漆 型号:C325 |
| 公司地址 | 北京市海淀区万寿路北 |
| 联系电话 | 010-57194152 |

产品详情

水性硅氧烷乳液密封剂

产品描述；

水性硅氧烷乳液密封剂是一个零voc，易使用，用于密封着色混凝土和其它水泥基表面的水性硅烷或硅氧烷乳液。与水相似水的粘度，单组分产品，具有防水，减少风化和霜冻，使基层具有呼吸的功能，无或少有气味，不含溶剂，锁定着色混凝土的颜色，抗紫外线，可应用于高碱度的环境中。

产品应用；

水性硅氧烷乳液密封剂适用于妥善处理的着色，裸露的混凝土，新的和现有的灰泥表面，烧制粘土砖，和许多其他的水泥砂浆上。可应用于商业和住宅的车道，人行道，外墙，泳池周边，模压和染色混凝土，新建筑现浇、预制混凝土，和许多垂直和水平需要而外保护的表面。其优异的润湿性能是高voc溶剂型防水剂和密封剂优良的替代产品。不适合应用在染色剂或聚合物染色剂上。

表面处理；

裸露的混凝土；

所有可见的油、油脂、污泥、污渣及其他任何污染物须在水性硅氧烷乳液密封剂涂装之前除去。表面应固化，表面状况良好，干燥，无碱斑和浮浆。所有涂装水性硅氧烷乳液密封剂的表面必须避免与玻璃和金属接触，以防划伤。

应用方法；

刷涂；使用高质量的板刷可实现优异的涂层性能。

滚涂；使用羊毛滚筒，轻轻滚压。温度低时可用水稀释调节粘度。

喷涂；使用无气喷涂机喷涂。

环境；60 -100 ，高于露点5 。

产品性能；

| | |
|------|--------|
| 基层表面 | 无粉末与分层 |
| 涂装 | 滚涂和喷涂 |

物理特性；

| | |
|-------|--|
| 体积固体份 | 5.5% |
| 包装 | 1加仑，5加仑，55加仑 |
| 闪点 | 无 |
| 光泽 | 平光 |
| 干燥时间 | 70 50%rh 1小时重涂 4小时步行交通 24小时交通繁忙 48小时完全固化（可选） |
| 存储温度 | 40 ° f - 100 ° f |
| 外观 | 乳白色液体 |
| 覆盖 | 彩色混凝土：100-150平方英尺/每加仑 – 层（2层） |

裸露混凝土：120-175平方英尺/每加仑－层（2层）

预制混凝土；120-175平方英尺/每加仑－层（2层）

砖：100-125平方英尺/每加仑－层（2层）

彩色灰泥：100-150平方英尺/每加仑－层（2层）

混凝土砌块：60-80平方英尺/每加仑－层，

100-150平方英尺/每加仑－层

稀释

轻型1；10，中型；1；5，重型1；2

底漆

不需要